

EZY

¡El barniz de PRÓXIMA GENERACIÓN!



Elija la vía más sencilla.



EZY

Terminar un parquet con un resultado estético de excelencia nunca fue tan fácil.



EZY, el primer acabado para suelos de madera infalible hasta en las condiciones más extremas.

Barniz de acabado poliuretano bicomponente (100+5) de « doble reticulación » con tecnología DCS Dual Curing System que ofrece una excelente resistencia al desgaste y mayor facilidad de mezclado y de uso. Los dos componentes se pueden mezclar simplemente introduciendo el componente B dentro del recipiente del componente A y agitando sin ningún procedimiento de mezclado especial. Disponible en los brillos de 10, 30 y 60 gloss, mantiene el efecto de la madera natural gracias a su elevada transparencia y posee un excelente poder de recubrimiento y de relleno, incluso con la aplicación de tan solo dos capas. La excelente distensión del film, también con espesores elevados, completa las características de un producto único en su estilo. EZY se puede utilizar directamente sobre la madera, incluso en monocomponente en la primera capa, cuando se desea realizar ciclos más rápidos y utilizar por tanto, más cómodamente, un solo producto. Consigue un resultado estético óptimo hasta en las condiciones ambientales más extremas.

Altamente ecológico

El límite máximo de coalescente (disolvente) permitido por la ley en los productos al agua es de 140 g/l, lo cual corresponde a aproximadamente el 14% de la mezcla. EZY, con su contenido de VOC considerablemente más bajo (<8%) y con la ausencia de NMP y de NEP en la fórmula, ofrece un nivel de confort habitacional altísimo, confirmando el bajo impacto medio ambiental que es característico de los productos Vermeister.



Tecnología DCS – Dual Cure System

Las grandes prestaciones de EZY se deben en particular al uso de tecnologías exclusivas que han sido desarrolladas en los laboratorios técnicos de Vermeister. La exclusiva tecnología DCS (Dual Cure System) (self- crosslinking + reticulación con endurecedor isocianico) aporta una mejora absoluta tanto en la resistencia al desgaste como, sobre todo, en la facilidad de mezclado y de uso, creando así un producto infalible que garantiza un acabado perfecto hasta en las condiciones ambientes más extremas.



NOTAS TÉCNICAS	
Relación catalítica (vol/vol)	10:0,5
Secado completo (horas)	6
Lijabilidad A+B (horas)	12/16
Nueva aplicación sin lijado (horas)	después de 1, antes de 3
Grado de brillo EZY X-MATT (gloss)	10
Grado de brillo EZY 30 (gloss)	30
Grado de brillo EZY 60 (gloss)	60



5 + 0,25 Lt

Mantenimiento

El mantenimiento de pisos barnizados debe ser efectuado exclusivamente con DETERGENTE NEUTRO y/o IDRONET. No utilizar alcohol, amoniac o detergentes para superficies duras.



EZY

La innovación siguiente solo podrá ser un barniz de acabado que se aplique solo.



VERMEISTER
SOLUTIONS FOR WOOD FLOORS