



5 + 0,5 Lt



BESCHREIBUNG

Zweikomponentige, pigmentierte Grundierung auf Wasserbasis mit hervorragender Deckkraft, Einfachheit in der Anwendung und ausgezeichneter Fließeigenschaft. ARTWORK isoliert stark gegen Tannine und andere Holzextrakte und ermöglicht deshalb, helle Töne auch bei kritischen Holzarten wie Kastanie und Eiche zu bekommen. Mit ARTWORK können Sie Parkettböden und allen Holzoberflächen alle gewünschten Tönungen geben: Denn ARTWORK ist auf Anfrage in allen RAL-Farben verfügbar.

TECHNISCHE DATEN Physikalisch-chemische eigenschaften bei 20°C (richtwerte, keine festgelegten Daten):	
Mischungsverhältnis (Vol. / Vol.)	10:1
Staubfreie Trocknung (Min.)	25
Abdruckfreie Trocknung (Min.)	40
Vollständige Trocknung (Stunden)	12
Schleifbarkeit (Stunden)	12
Überstreichbarkeit (Stunden)	Nach 3, innerhalb 5
Anwendungsart	Roller, Pinsel
Durchschnittsverbrauch je Anstrich (g/m ²)	70/120
Stabilität und Lagerung (in ungeöffneten Originalbehältern an einem kühlen und trockenen Ort gelagert) (Monate)	6
Berechneter VOC-Wert (g/l)	115
Max. zulässige Verdünnung (Richtl.2004/42/EWG)	10% LÖSUNG (Trocknungsregler)
Reinigung der Arbeitsgeräte	W-Cleaner - Acqua
Standardpackung (l)	1x5,5

ANWENDUNG

Schleifen und verspachteln Sie den Boden und verwenden Sie dabei eine Körnung von 120/150 für die Endbearbeitung. Zum Verspachteln können Sie Bindemittel auf Lösungsmittelbasis oder Vermeister-Bindemittel auf Wasserbasis verwenden. Langsam Komponente B in Komponente A gießen und gründlich mischen. Den Boden reinigen, absaugen und mit Rolle oder Pinsel eine erste Schicht ARTWORK (90-120 g/qm) auftragen. Nach 12-24 Stunden mit sehr feiner Körnung 180-240 schleifen, den Boden gründlich reinigen und eine zweite Schicht mit Rolle oder Pinsel auftragen (70-90 g/qm). Nach 12-24 Stunden mit sehr feiner Körnung (180-240) schleifen, den Boden gründlich reinigen und die letzte Schicht Lack auf Wasserbasis in der ein- oder zweikomponentigen Version mit dem gewünschten Glanz auftragen. Die Lackschicht auf Wasserbasis kann auch nach 3-5 Stunden ohne Schleifen aufgebracht werden. ARTWORK hat eine bedeutende Isolierungskraft gegen Holzextrakte, aber in einigen Fällen, bei besonders kritischen Holzarten, könnte eine Migration dieser Substanzen durch das Produkt erfolgen. Es wird daher empfohlen, vorher einige Proben durchzuführen. In Fall von Migration verwenden Sie folgenden Lackierungs-Zyklus. Schleifen und verspachteln Sie den Boden, so dass Sie eine ebene, einheitliche Fläche erhalten, die frei von Kratzern ist, (zum Beispiel mit den Körnungen 36-60-100, sowie Netzen von 80 und 120). Den Boden reinigen, absaugen und mit Rolle oder Pinsel eine Schicht FLAME auftragen. Nach 16/24 Stunden nach leichtem Anschleifen mit Körnung 220, tragen Sie mit Rolle oder Pinsel eine erste Schicht ARTWORK auf (80-100 g/qm). Nach 12/24 Stunden schleifen Sie mit sehr feiner Körnung (180-240), reinigen Sie den Boden sorgfältig und tragen Sie mit Rolle oder Pinsel eine zweite Schicht auf (70-90 g/qm). Nach 12/24 Stunden mit sehr feinen Körnung (180-240) schleifen, den Boden sorgfältig reinigen und die letzte Schicht Lack auf Wasserbasis in ein- oder zweikomponentiger Version mit dem gewünschten Glanz auftragen. Die Lackschicht auf Wasserbasis kann auch nach 3-5 Stunden ohne Schleifen aufgetragen werden. Um die Anwendung des Produktes zu erleichtern, können Sie es nach Mischen der zwei Komponenten mit 5 - 10% SOLUZIONE (Lösung) verdünnen. Höhere Verdünnungen können zum Verlust der Deckkraft und dem folgenden Auftreten von Inhomogenitäten in der Deckschicht führen.

ANMERKUNGEN

Beachten Sie, dass bei der Verwendung von Wägen, Stühlen und Tischen mit Stützen aus gummiertem Material, die mit dem Boden in Kontakt sind, Weichmacher freigesetzt und unschöne, schwer zu entfernende Flecken verursacht werden könnten.
 Übrig gebliebenes Produkt nicht in die Packung zurückgeben!
 Das Produkt nicht unter 10 ° C und über 30 ° C anwenden.
 Vor Gebrauch gut schütteln - Vor Frost schützen
 Das Produkt unterliegt den Beschränkungen nach der Richtl.2004/42/EWG

Sicherheitshinweise. Bewahren Sie das Produkt in einem dicht geschlossenen, aufrecht stehenden Behälter an einem kühlen Ort, fern von Wärmequellen auf. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien / Gefahrstoffverordnung klassifiziert und gekennzeichnet. Die Benutzerinformationen sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt enthalten. Leere Behälter oder Behälter mit leichten Spuren von getrocknetem Produkt müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. VerMeister Sp.A. garantiert, dass die Informationen des vorliegenden Datenblatts laut seinen besten Erfahrungen und technisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen geliefert werden. Allerdings kann das Unternehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die mit diesen Produkten erreicht werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, immer die Eignung des Produktes im spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.