



1 Lt

**DESCRIZIONE**

Colorante a base di oli vegetali modificati studiato per la colorazione dei pavimenti in legno posti in interno in una sola operazione. Facile da impiegare, colora uniformemente il pavimento in legno, penetra in profondità, esaltandone le venature. Idoneo per tutte le essenze ma produce i migliori risultati e se ne raccomanda per questo l'uso su legni a venatura larga come rovere, larice, castagno... COLOR.OIL può essere sovraverniciato con Fix.Oil, vernici ad acqua o finiture oleouretaniche. Disponibile in varie tonalità miscibili tra loro in ogni proporzione per ottenere una gamma praticamente infinita di colori.

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)	
Metodo di applicazione	Rullo, Pennello, Tampone
Consumo medio per mano (g/m <sup>2</sup> )	30/50
Tempo di attesa per lucidatura (min)	5/10
Attesa per riverniciatura con fissativo senza carteggiatura (ore)	Minimo 16
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) (mesi)	12
Confezione standard (Lt)	1

**APPLICAZIONE**

Preparare il pavimento mediante levigatura, stuccatura con prodotti Vermeister e carteggiatura, quindi rimuovere tutti i residui di polvere con aspirazione e con un panno antistatico. Le fasi di levigatura e carteggiatura devono essere eseguite con particolare cura poiché ogni imperfezione verrà accentuata dal colorante. Applicare COLOR.OIL sul pavimento con l'ausilio di un tampone, di uno spandicera, di una spatola di gomma, di un rullo a pelo corto (rullo nero - 2/4 mm) oppure di un pennello. Omogeneizzare con un panno morbido non peloso asciutto avendo cura di non lasciare eccessi di prodotto. Dopo 5/10 minuti lucidare con monospazzola con disco bianco o beige. Tempi di attesa eccessivi possono causare difficoltà di lucidatura. Nel caso di applicazione di elevate quantità di prodotto può essere necessario porre al di sotto del disco della monospazzola un panno assorbente in modo da rendere più efficace l'omogeneizzazione. Se COLOR.OIL è stato applicato con rullo o pennello sarà necessario utilizzare un panno molto assorbente e sostituirlo con una certa frequenza, indicativamente ogni 5 - 10 mq poiché qualora si impregnasse eccessivamente verrebbe a perdere la sua funzione di rimozione degli eccessi di prodotto. COLOR.OIL è applicabile anche direttamente con la monospazzola e disco feltro grigio inserendo piccole quantità di prodotto nel centro del disco massaggiandolo fino ad uniformarlo. L'intensità della colorazione può essere aumentata applicando a distanza 3-4 ore una seconda mano di COLOR.OIL, con le stesse modalità, oppure nel caso di finiture con FIX.OIL è possibile aggiungere lo stesso con 10/20% di COLOR.OIL (vedere relativa scheda tecnica). Per avere tinte meno intense tagliare COLOR.OIL con DILUENTE PLUS (max 10%).

**CICLO DI FINITURA CON OLIO E/O CERA**

Dopo non meno di 16/24 ore applicare il fissativo FIX.OIL senza carteggiare, seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nelle rispettive schede tecniche.

**CICLO DI FINITURA CON VERNICI ALL'ACQUA**

**COLORATI NO BIANCO/GRIGIO:**

Dopo non meno di 16 ore applicare, senza carteggiare, il fondo all'acqua AQUA TENAX.

Dopo 12 ore carteggiare leggermente il fondo ed applicare la mano di finitura ad acqua (linea IDRO 2K).

**BIANCO E GRIGIO:**

Dopo non meno di 24 ore applicare, senza carteggiare, il fondo V15.

Dopo 1 ora carteggiare leggermente il fondo con feltro abrasivo o rete finissima ed applicare una mano di finitura ad acqua (linea IDRO 2K).

**CICLO DI FINITURA CON VERNICI A SOLVENTE (NO BIANCO/GRIGIO)**

Dopo non meno di 16 ore applicare una prima mano di OIL PLUS. Dopo 24 ore carteggiare leggermente e procedere con una eventuale seconda mano dello stesso prodotto.

**NOTE**

Effettuare sempre delle prove preliminari con tutto il ciclo di finitura per assicurarsi la possibilità di ottenere il risultato desiderato ed escludere variazioni di tonalità con i vari prodotti impiegati  
**AGITARE BENE, CON L'AUSILIO DI UNA SPATOLA PRIMA E DURANTE L'USO.**

Precauzioni di sicurezza RESIDUI DI PRODOTTO POSSONO DARE ORIGINE A FENOMENI DI AUTOCOMBUSTIONE, i panni e tutti gli attrezzi impregnati d'olio vanno immersi in acqua e fatti asciugare all'aperto, in zone prive di rischi di eventuale propagazione delle fiamme prima di essere smaltiti. Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. Vermeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.