

DECK.OIL GS | DECK.OIL GS COLOR

Olio protettivo ad altissime prestazioni per esterni



3 Lt



3 Lt

DESCRIZIONE

Protettivo ad altissime prestazioni a base vegetale, DECK OIL GS nasce da una accurata selezione di vari oli e cere naturali, perfettamente bilanciati e studiati per l'applicazione in esterni. DECK OIL GS, in versione neutra o colorata (DECK OIL GS COLOR – vedi cartella colori Vermeister), protegge l'elemento ligneo dagli agenti atmosferici e in particolare dall'irradiazione solare lasciandone però inalterata la sua naturale traspirazione. La profonda penetrazione nel legno, la facilità d'applicazione e di ripristino senza carteggiature intermedie, l'eccezionale resistenza all'acqua e ai raggi UV rendono DECK OIL GS il prodotto ideale per il trattamento di qualsiasi manufatto in legno posto all'esterno.

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°c (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Metodo d'applicazione	Rullo, pennello, tampone, spatola, monospazzola
Tempo di attesa per lucidatura (min)	5/15
sovrapplicabilità (ore)	12/24
Pedonabilità leggera (ore)	24/48
Cauto utilizzo (giorni)	3/5
Indurimento completo (giorni)	10/15
Consumo medio per mano (g/m ²)	40/100
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) (mesi)	12
Pulizia attrezzi	DILUENTE PLUS
Confezione standard (Lt)	3

APPLICAZIONE

Per ottimizzare l'applicazione degli oli, colorati e non, la preparazione del supporto dovrà essere eseguita con particolare cura, eliminando qualsiasi traccia di eventuali trattamenti di finiture precedenti e passando come ultimo abrasivo una grana 100/120. Aspirare quindi ogni traccia di polvere e/o impurità e procedere con l'applicazione di DECK OIL GS, colorato e non, con rullo (nero a pelo corto), pennello, tampone, spatola o spandicera in strato sottile ed omogeneo avendo particolare cura di eliminare eventuali eccessi di prodotto tramite stracciatura o, in alternativa dopo circa 5/15 minuti, tramite lucidatura con monospazzola e disco bianco o beige (tempi di attesa eccessivi possono causare difficoltà di lucidatura, elevate quantità di prodotto necessitano di un panno assorbente posto sotto il disco per asportarne gli eccessi). La fase di lucidatura con monospazzola e disco bianco o beige aiuta notevolmente la penetrazione di DECK OIL GS nell'elemento ligneo, accelerandone l'essiccazione.

Nel caso di applicazione come primo strato di DECK.OIL GS COLOR è sempre consigliata la successiva stesura del protettivo DECK.OIL GS nella versione neutra.

Vecchie pavimentazione ingrigite ed anche particolari specie legnose, cariche di oli e/o sostanze grasse naturali che potrebbero contrastare l'essiccazione di DECK OIL GS (es: IPE L'APACHO), possono essere preventivamente ripulite con DECK RESET (vedi relativa scheda tecnica) prima di essere trattate; se venisse effettuata questa operazione preliminare consigliamo l'applicazione di un primo strato abbondante di DECK OIL GS: circa 70/100 (g/m²) fino a completa saturazione del poro del legno, eliminando gli eccessi di prodotto come sopra riportato. A distanza di 12/24 ore è possibile applicare il secondo strato.

La durata di questo trattamento varia molto in funzione del luogo di esposizione e dell'intensità del calpestio.

In particolare pavimenti esposti all'azione della salsedine e all'intenso irraggiamento solare avranno bisogno di più frequenti interventi di ripristino dello strato protettivo.

Eccessi di prodotto potrebbero causare appiccicosità e scarsa durata del trattamento.

MANUTENZIONE

La manutenzione dei pavimenti oliati con DECK OIL GS deve essere effettuata esclusivamente con SOAP OIL, CLEAN OIL e OIL.CARE e deve avere inizio solo ad indurimento completo dell'ultimo strato di olio applicato. Ad intervalli variabili, in funzione dell'esposizione della pavimento (indicativamente da 3 a 6 mesi), applicare uno strato di DECK OIL GS seguendo le stesse modalità descritte in precedenza.

NOTE

Le superfici sono pedonabili già dopo 2/3 giorni ma raggiungono i massimi livelli di protezione dopo 10/15 giorni. Si consiglia pertanto di non lavare (anche solo con acqua) e di non coprire le superfici oliate con tappeti, cartoni o teli prima di questo termine.

Agitare bene prima dell'uso.

SOVRAPPLICABILITÀ: tempo di attesa per la sovrapplicazione di un altro strato.

PEDONABILITÀ LEGGERA: tempo di attesa per permettere a più persone di poter camminare sopra il pavimento.

CAUTO UTILIZZO: tempo di attesa per poter permettere un moderato utilizzo del pavimento.

INDURIMENTO COMPLETO: tempo di attesa per poter utilizzare completamente la pavimentazione: ad esempio effettuare traslochi, permettere ad altre maestranze di effettuare lavori, cominciare la manutenzione del pavimento, etc.

Precauzioni di sicurezza RESIDUI DI PRODOTTO POSSONO DARE ORIGINE A FENOMENI DI AUTOCOMBUSTIONE, i panni e tutti gli attrezzi impregnati d'olio vanno immersi in acqua e fatti asciugare all'aperto, in zone prive di rischi di eventuale propagazione delle fiamme prima di essere smaltiti. Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY

Tel: +39 035 4428190 - Fax: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com

Azienda con sistema qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato da Certiquality n.2606