



DESCRIPTION

Fond monocomposant ponçable à base de nitrocellulose pour parquets. Grâce à sa rapidité de séchage, il est indiqué pour la réalisation de cycles de vernissage rapides. HP 15 a été formulé de manière à offrir une excellente fermeture du pore du bois, c'est le fond monocomposant qui uniformise le mieux et limite l'absorption des couches de vernis successives. Il aide à prévenir d'éventuels défauts dus à des zones excessivement absorbantes. Son action hydrofuge est très forte.

10 Lt

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Séchage complet (minutes)	30
Revernissage après (minutes)	30
Méthode d'application	Rouleau, pinceau
Consommation moyenne par couche (g/m ²)	70/80
Adhésion (quadrillage)	100%
Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d'origine non ouvert, dans un lieu frais et à l'abri de l'humidité) (mois)	12
VOC calculé (g/l)	750
Dilution max. consentie (Dir.2004/42/CEE)	Aucune
Nettoyage des outils	SOLVENTE LAVAGGIO
Conditionnement standard (L)	2x10

APPLICATION

Polir, mastiquer avec des liants pour mastic en phase solvant Vermeister et bien aspirer le parquet. Appliquer une couche de HP 15 en respectant les quantités conseillées (70/80 g/m²). Après environ 30 minutes on peut procéder au ponçage avec un grain fin et à l'application des couches de vernis successives.

NOTES

Ne pas revernir avec des vernis en phase aqueuse.

NE PAS REVERNIR AVEC DES VERNIS POLYURETHANES

MONOCOMPOSANTS car leur réaction peut provoquer un fort jaunissement non homogène.

Bien agiter avant l'emploi..

Produit soumis aux restrictions prévues par la Dir.2004/42/CEE.

Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d'une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l'utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l'aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.