



DESCRIZIONE

Vernice poliuretanica bicomponente per la verniciatura dei pavimenti in legno.

Le caratteristiche principali di questa vernice sono:

alto residuo secco;

alte resistenze meccaniche;

ottima resistenza all'acqua ed ai comuni detersivi

A queste caratteristiche unisce una grande facilità di applicazione, lunga lavorabilità e omogeneità della finitura. Tutto questo la rende indicata come mano di finitura anche nei periodi più caldi quando è richiesto un tempo di ripresa superiore.

5 + 5 Lt



DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)

ISOMATT Rapporto di catalisi (Vol/Vol)	1:1
ISOMATT Grado di brillantezza (Gloss)	40
ISOMATT S Rapporto di catalisi (Vol/Vol)	1:1
ISOMATT S Grado di brillantezza (Gloss)	60
Fuori Polvere (min)	110
Carteggiabilità (ore)	24/36
Pedonabilità leggera (giorni)	2/3
Cauto utilizzo (giorni)	4/5
Indurimento completo (giorni)	10
Taber Test (1000 giri, 1000 g, mola CS10) (mg)	20
Metodo di applicazione	Rullo 4 mm, pennello
Consumo medio per mano (g/m ²)	60/80
Adesione (quadratura)	100%
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) (mesi)	12
VOC calcolato (g/lit)	500
Max diluizione consentita (Dir.2004/42/CEE)	10% RITARDANTE LOW VOC
Pulizia attrezzi	Solvente di Lavaggio
Confezione standard (Lt)	2x5

APPLICAZIONE

Il pavimento deve essere preventivamente levigato, stuccato con leganti per stucco Vermeister e ripulito. A questo punto applicare un fondo mono o bicomponente della linea solvente Vermeister e dopo aver fatto trascorrere il tempo necessario (vedere le schede tecniche relative) carteggiare, se richiesto, e quindi aspirare il pavimento. Miscelare il componente A con il componente B rispettando le proporzioni prescritte e agitare molto bene quindi applicare 1 mano in modo omogeneo.

Se necessario a distanza di 24 ore ripetere l'operazione previa carteggiatura con grana molto fine, avendo sempre molta cura nell'asportare la polvere.

MANUTENZIONE

La manutenzione dei pavimenti verniciati deve essere effettuata esclusivamente con DETERGENTE NEUTRO e/o IDRONEET.

Non utilizzare alcool, ammoniaca e detersivi per superfici dure.

Per maggiori dettagli consultare la SCHEDA di MANUTENZIONE.

NOTE

Agitare bene prima dell'uso.

Prodotto soggetto alle restrizioni previste dalla Dir.2004/42/CEE



CARTEGGIABILITA': tempo di attesa per la carteggiatura.
PEDONABILITA' LEGGERA: tempo di attesa per permettere a più persone di poter camminare sopra il pavimento.
CAUTO UTILIZZO: tempo di attesa per poter permettere un moderato utilizzo del pavimento.
INDURIMENTO COMPLETO: tempo di attesa per poter utilizzare completamente la pavimentazione: ad esempio effettuare traslochi, permettere ad altre maestranze di effettuare lavori, cominciare la manutenzione del pavimento, etc.

5 + 5 Lt



Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.