

**DESCRIPTION**

Liant monocomposant pour la préparation des mastics pour le rebouchage des parquets. Grâce à sa haute plasticité et à son haut pouvoir d'adhérence au support, il est indiqué pour le rebouchage de grosses fissures.

10 Lt

**DONNÉES TECHNIQUES**

CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Séchage complet (minutes)	30
Revernissage après (minutes)	30
Méthode d'application	Spatule américaine
Consommation moyenne par couche (g/m <sup>2</sup> )	100/150
Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d'origine, non ouvert, dans un lieu frais et sec) (mois)	12
Eventuelle dilution	Diluyente Extra
Nettoyage des outils	Solvente di Lavaggio
Conditionnement standard (L)	2x10

**APPLICATION**

Polir le parquet avec un abrasif à gros et moyen grain et aspirer. Préparer le mastic en mélangeant le produit avec de la poudre de bois de la même essence du bois traité. Mélanger jusqu'à obtenir un mélange facile à étendre et procéder au rebouchage du parquet en utilisant une spatule américaine. En présence de grosses fissures, il est conseillé de faire pénétrer la plus grande quantité possible de produit. Après environ 30 minutes poncer le parquet avec un grain 60/80. Un grain plus fin rendrait plus difficile l'élimination des excès de mastic et pourrait causer l'empâtement de l'abrasif.

**NOTES**

Produit non soumis aux restrictions prévues par la Dir.2004/42/CEE

Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d'une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l'utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l'aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.