

**DESCRIPCIÓN**

Barniz oleuretánico monocomponente para el tratamiento de pisos de madera. Este producto, gracias al uso de resinas innovadoras, aditivos tecnológicos y secativos especiales permite obtener características únicas de resistencia a la abrasión y al rayado. Su aplicación se distingue por la facilidad de uso y porque puede permanecer largo tiempo abierto. OIL PLUS representa una válida alternativa a los procesos de impregnación dado que ofrece una excelente protección a los pisos y no necesita intervenciones de mantenimiento especiales.

5 Lt



DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):	
Libre de polvo (horas)	2
Libre de huellas (horas)	3
Lijabilidad (horas)	24/48
Pisabilidad Ligera (día)	3/4
Utilización Cauta (día)	5
Endurecimiento Completo (día)	10
Grado de brillo OIL PLUS X-MATT (gloss)	10
Grado de brillo OIL PLUS 30 (gloss)	30
Grado de brillo OIL PLUS 60 (gloss)	60
Método de aplicación	Rodillo, Pincel
Consumo promedio por mano (g/m ²)	80/95
Adhesión (cuadrulado) (%)	100
Estabilidad y almacenamiento (en los contenedores originales no abiertos y conservados en lugares frescos y secos) (meses)	12
VOC calculado (g/lit)	500
Máx dilución consentida (Dir.2004/42/CEE)	Ninguna
Limpieza de las herramientas	DILUENTE PLUS
Embalaje estándar (Lt)	5

APLICACIÓN

El piso debe ser previamente lijado y estucado con aglomerantes para estuco al solvente Vermeister y limpiado nuevamente. Luego, aplicar una primera mano de producto puro, esperar 24 horas, lijar levemente con papel de red abrasiva muy fina y aplicar la segunda mano de OIL PLUS. Los pisos tratados de esta manera tendrán un aspecto uniforme, sin defectos, similar a los parquets tratados con óleos y ceras. Como alternativa se puede aplicar como primera mano nuestro COLOR.OIL (excepto el BLANCO y el GRIS) para obtener efectos antiguo o coloreados.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento de los pisos barnizados debe ser efectuado exclusivamente con DETERGENTE NEUTRO y/o IDRNET. No utilizar alcohol, amoníaco y detergentes para superficies duras. Para mayores detalles consultar la FICHA de MANTENIMIENTO.

NOTAS

Para evitar que surjan problemas de adhesión se recomienda no esperar más de 3 días entre las aplicaciones de las diferentes capas.

Se recomienda además, no utilizar la versión X-MATT como fondo sino preferir versiones menos opacas.

¡No colocar nuevamente en el embalaje eventuales residuos de producto!

Agitar bien antes del uso.

Producto sujeto a las restricciones previstas por la Directiva 2004/42/CEE.

LIJABILIDAD: tiempo de espera para el lijado.

PISABILIDAD LIGERA: tiempo de espera para permitir que varias personas puedan caminar sobre el pavimento.

UTILIZACIÓN CAUTA: tiempo de espera para permitir una utilización moderada del pavimento.

ENDURECIMIENTO COMPLETO: tiempo de espera para poder utilizar completamente el pavimento: por ejemplo hacer mudanzas, permitir que otros operarios realicen trabajos, empezar el mantenimiento del pavimento, etc.

Precauciones de seguridad. RESIDUOS DE PRODUCTO PUEDEN DAR ORIGEN A FENÓMENOS DE AUTOCOMBUSTIÓN, los paños y todas las herramientas impregnadas de aceite se deben sumergir en agua y dejar secar al aire libre, en zonas exentas de riesgos de eventual propagación de las llamas antes de ser desechados. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto está clasificado y codificado conforme a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las informaciones para el usuario están contenidas en la correspondiente ficha de seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben ser desechados de acuerdo con las disposiciones locales. VerMeister S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimientos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su empleo dado que las condiciones de aplicación quedan fuera de su control. Se aconseja verificar siempre la efectiva idoneidad del producto para el caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha técnica anterior.