

**DESCRIPTION**

Vernis oléouréthane monocomposant pour le traitement des parquets. L'utilisation de résines innovantes, d'additifs technologiques et de siccatifs spéciaux permet à OIL PLUS d'atteindre d'excellentes résistances à l'abrasion et aux éraflures. Il se distingue pour sa facilité d'emploi et son long temps ouvert. OIL PLUS représente une bonne alternative aux procédés d'imprégnation car il offre une excellente protection aux parquets et ne nécessite pas d'interventions d'entretien bien particulières.

5 Lt



DONNÉES TECHNIQUES	
CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)	
Hors poussière heures	2
Hors empreinte (heures)	3
Ponçage (heures)	24/48
Piétinement Léger (journées)	3/4
Utilisation Prudente (journées)	5
Durcissement Complet (journées)	10
Degré de brillance OIL PLUS X-MATT (gloss)	10
Degré de brillance OIL PLUS 30 (gloss)	30
Degré de brillance OIL PLUS 60 (gloss)	60
Mode d'application	Rouleau, pinceau
Consommation moyenne par couche (g/m ²)	80/95
Adhésion (quadrillage) (%)	100
Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d'origine non ouvert, dans un lieu frais et à l'abri de l'humidité) (mois)	12
VOC calculé (g/l)	500
Dilution max. consentie (Dir.2004/42/CEE)	Aucune
Nettoyage des outils	DILUENTE PLUS
Conditionnement standard (L)	5

APPLICATION

Le parquet doit être préalablement poli, mastiqué avec des liants en phase solvant Vermeister et nettoyé. Appliquer une première couche de produit pur, attendre 24 heures, poncer légèrement avec un abrasif très fin et appliquer une deuxième couche de OIL PLUS. Les parquets ainsi traités auront un aspect uniforme, impeccable, similaire aux parquets traités avec de l'huile ou de la cire. Sinon il est possible d'appliquer COLOR.OIL comme première couche (sauf COLOR.OIL BLANC ET GRIS) pour obtenir des effets vieillis ou colorés.

ENTRETIEN

L'entretien des parquets vernis doit être effectué exclusivement avec DETERGENTE NEUTRO et/ou IDRONET. Ne pas utiliser d'alcool, d'ammoniaque ni de détergents pour surfaces dures. Pour plus de détails se reporter à la FICHE d'ENTRETIEN

NOTES

Pour éviter les problèmes d'adhésion, on recommande de ne pas attendre plus de 3 jours entre les applications des diverses couches. On recommande de ne pas utiliser la version X-MATT comme fond mais d'avoir recours à des versions moins mates. Ne pas remettre dans l'emballage d'éventuels résidus de produit! Bien agiter avant l'emploi.

Produit soumis aux restrictions prévues par la Dir.2004/42/CEE.

PONÇAGE: Temps d'attente pour le ponçage.

PIÉTINEMENT LÉGER: temps d'attente pour permettre à plusieurs personnes de pouvoir marcher sur le parquet.

UTILISATION PRUDENTE: temps d'attente pour pouvoir permettre une utilisation modérée du parquet.

DURCISSEMENT COMPLET: temps d'attente afin de pouvoir utiliser complètement le parquet: par exemple pouvoir effectuer un déménagement, permettre à d'autres travailleurs de pouvoir effectuer des travaux, commencer l'entretien du parquet etc.

Précautions de sécurité. DES RESIDUS DE PRODUIT PEUVENT PROVOQUER DES PHENOMENES D'AUTO-COMBUSTION, tous les chiffons et tous les outils imprégnés d'huile doivent être trempés dans l'eau et séchés en plein air dans des zones sans risque de propagation de flammes avant leur élimination. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d'une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l'utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur.

Vermeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l'aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.