

**DESCRIPCIÓN**

Barniz poliuretánico bicomponente de bajo olor para el barnizado de pisos de madera. Disponible en las versiones 30 y 60 gloss. PERFECT presenta características únicas como el largo tiempo de abierto (más de 20 minutos), que se traduce en la facilidad de aplicación típica de los productos al solvente formulados antes del 2007, característica que se exalta en los grandes locales y en los casos de aplicación a altas temperaturas. A estas características, PERFECT asocia la bajísima tendencia a evidenciar las impurezas presentes en el ambiente y por esto da origen a terminaciones sin punteados visibles. PERFECT posee elevadas características de resistencia mecánica y por lo tanto es idónea al uso también en locales de alta transitabilidad.

5 + 5 Lt

**DATOS TÉCNICOS** CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):

Relación de catálisis (Vol/Vol)	1:1
Grado de brillo PERFECT 30 (gloss)	30
Grado de brillo PERFECT 60 (gloss)	60
Libre de polvo (min)	120
Libre de huellas (min)	180
Lijabilidad (horas)	24/48
Pisabilidad Ligera (día)	3/4
Utilización Cauta (día)	5
Endurecimiento Completo (día)	10
Taber Test (1000 revol, 1000 g, muela CS10) (mg)	20
Método de aplicación	Rodillo, pincel
Consumo medio per mano (g/m ²)	60/80
Adhesión (cuadrulado) (%)	100
Estabilidad y almacenamiento (en los contenedores originales no abiertos y conservados en lugares frescos y secos) (meses)	12
VOC calculado (g/lit)	500
Máx dilución consentida (Dir.2004/42/CEE)	10% DILUENTE RITARDANTE LOW VOC
Limpieza de las herramientas	SOLVENTE LAVAGGIO
Embalaje estándar (Lt)	2x5

APLICACIÓN

El piso debe ser previamente lijado y estucado con aglomerantes para estuco al solvente Vermeister y limpiado nuevamente. Luego, aplicar un fondo mono o bicomponente al solvente Vermeister y después de haber dejado transcurrir el tiempo necesario (véanse las fichas técnicas correspondientes) lijar, si se lo requiere, y después aspirar el piso. Mezclar el componente A con el componente B respetando las proporciones prescriptas y agitar muy bien, luego aplicar 1 mano de PERFECT de modo homogéneo.

Si fuera necesario a distancia de 24 horas, repetir la operación previo lijado con grano muy fino, teniendo siempre mucho cuidado de quitar el polvo.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento de los pisos barnizados debe ser efectuado exclusivamente con DETERGENTE NEUTRO y/o IDRONET.

No utilizar alcohol, amoníaco y detergentes para superficies duras.

Para mayores detalles consultar la FICHA de MANTENIMIENTO.

NOTAS

Agitar bien antes del uso.

Producto sujeto a las restricciones previstas por la Directiva 2004/42/CEE

LIJABILIDAD: tiempo de espera para el lijado.

PISABILIDAD LIGERA: tiempo de espera para permitir que varias personas puedan caminar sobre el pavimento.

UTILIZACIÓN CAUTA: tiempo de espera para permitir una utilización moderada del pavimento.

ENDURECIMIENTO COMPLETO: tiempo de espera para poder utilizar completamente el pavimento: por ejemplo hacer mudanzas, permitir que otros operarios realicen trabajos, empezar el mantenimiento del pavimento, etc.

Precauciones de seguridad. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto está clasificado y codificado conformemente a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las informaciones para el usuario están contenidas en la correspondiente ficha de seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben ser desechados de acuerdo con las disposiciones locales. VerMeister S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimientos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su empleo dado que las condiciones de aplicación quedan fuera de su control. Se aconseja verificar siempre la efectiva idoneidad del producto para el caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha técnica anterior.