



FICHA TÉCNICA

ULTRA TENAX

Fondo especial bicomponente poliuretánico para pisos de madera

DESCRIPCIÓN

Fondo bicomponente poliuretánico de altísimo contenido seco para parquet. Este producto ha sido estudiado específicamente para minimizar los riesgos de "descubierto", con la consiguiente aparición de manchas claras, combinando su uso con barnices al agua bicomponentes. Gracias al perfecto balance de las características de elasticidad y dureza, ULTRA TENAX conjuga un fácil lijado y una buena resistencia a la abrasión. Se puede utilizar combinándolo con todas las terminaciones Vermeister al agua bicomponentes.

10 + 10 Lt



DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):	
Relación catalítica (Vol/Vol)	1:1
Lijado (horas)	6 (Aconsejadas 16)
Pot-life (horas)	3
Método de aplicación	Rodillo, Pincel
Consumo promedio por mano (g/m ²)	100/120
Adhesión (cuadrículado)	100%
Estabilidad y almacenamiento (en los contenedores originales no abiertos y conservados en lugares frescos y secos) meses	12
VOC calculado (g/lit)	500
Máx dilución permitida (Dir.2004/42/CEE)	10% DILUENTE RITARDANTE LOW VOC
Limpieza de las herramientas	SOLVENTE LAVAGGIO
Embalaje estándar (Lt)	2x10

APLICACIÓN

Lijar, estucar con aglomerantes para estuco al solvente Vermeister y aspirar cuidadosamente el piso de madera. Mezclar los 2 componentes respetando las relaciones prescritas, mezclar cuidadosamente y aplicar una mano de ULTRA TENAX en las cantidades aconsejadas (100/120 g/m²).

Después de aproximadamente 6 horas en las condiciones ideales se puede proceder al lijado con grano fino y a la aplicación del barniz de terminación.

Para obtener las máximas prestaciones aconsejamos el siguiente ciclo:

- aplicación del ULTRA TENAX por la tarde;
- lijado, limpieza y mano de terminación a la mañana del día siguiente.

Dejando pasar una noche el producto aplicado tiene el tiempo de desarrollar sus características químico - mecánicas de manera completa facilitando el lijado y mejorando el rendimiento.

NOTAS

Ultra Tenax es un fondo de alta cobertura; aplicado en cantidad abundante en combinación con barnices al disolvente, podría dar lugar a defectos superficiales (punteados, brillo desigual, solapamiento).

Agitar bien antes del uso.

Producto sujeto a las restricciones previstas por la Directiva 2004/42/CEE

Precauciones de seguridad. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto está clasificado y codificado conformemente a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las informaciones para el usuario están contenidas en la correspondiente ficha de seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben ser desechados de acuerdo con las disposiciones locales. VerMeister S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimientos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su empleo dado que las condiciones de aplicación quedan fuera de su control. Se aconseja verificar siempre la efectiva idoneidad del producto para el caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha técnica anterior.