



DESCRIPTION

Fond bicomposant polyuréthane pour parquets à très haute teneur en solide. Ce produit a été spécifiquement formulé pour minimiser les risques de "non-couverture" qui provoqueraient des taches plus claires s'il est utilisé avec des vernis bicomposants en phase aqueuse. Grâce au parfait équilibre entre élasticité et dureté ULTRA TENAX combine un ponçage facile et une bonne résistance à l'abrasion. On l'utilise avec toutes les finitions Vermeister en phase aqueuse bicomposantes.

10 + 10 Lt



DONNÉES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Rapport de catalyse (Vol/Vol)	1:1
Ponçage après (heures)	6 (on conseille 16)
Pot-life (heures)	3
Méthode d'application	Rouleau, Pinceau
Consommation moyenne par couche (g/m ²)	100/120
Adhésion (quadrillage)	100%
Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d'origine, non ouvert, dans un lieu frais et sec) (mois)	12
VOC calculé (g/l)	500
Dilution max, consentie (Dir.2004/42/CEE)	10% RITARDANTE LOW VOC
Nettoyage des outils	SOLVENTE LAVAGGIO
Conditionnement standard (L)	2x10

APPLICATION

Polir, mastiquer avec des liants en phase solvant Vermeister et aspirer méticuleusement le parquet. Mélanger les 2 composants en respectant les rapports prescrits, bien mélanger et appliquer une couche d'ULTRA TENAX dans les quantités conseillées. (100/120 g/m²). Après environ 6 heures dans des conditions favorables, on peut procéder au ponçage avec un grain fin et à l'application du vernis de finition.

Pour obtenir les meilleures performances on conseille le cycle suivant:

- appliquer ULTRA TENAX dans l'après-midi;
- poncer, nettoyer et appliquer la couche de finition le lendemain matin;

En laissant passer une nuit, le produit appliqué a le temps de développer ses caractéristiques chimico-mécaniques, facilitant ainsi le ponçage et améliorant le rendement.

NOTES

Ultra Tenax est un fond à haut pouvoir couvrant et s'il est utilisé en abondance en combinaison avec des vernis en phase solvant, il pourrait provoquer la formation de défauts superficiels (piqûres, non-homogénéité de la brillance, reprises).

Bien agiter avant l'emploi.

Produit soumis aux restrictions prévues par la Dir.2004/42/CEE.

Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d'une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l'utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l'aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.