



DESCRIZIONE

Fondo bicomponente poliuretano per parquet ad altissimo contenuto solido. Questo prodotto è stato specificamente studiato per minimizzare i rischi di "scopertura", con conseguente comparsa di macchie chiare, nell' utilizzo in combinazione con vernici all'acqua bicomponenti. Grazie al perfetto bilanciamento delle caratteristiche di elasticità e durezza, ULTRA TENAX coniuga una facile carteggiabilità e una buona resistenza all'abrasione. E' utilizzabile in combinazione con tutte le finiture Vermeister all'acqua bicomponenti.

10 + 10 Lt



DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)	
Rapporto di catalisi (Vol/Vol)	1:1
Carteggiabilità (ore)	6 (Consigliate 16)
Pot-life (ore)	3
Metodo di applicazione	Rullo 8 mm, Pennello
Consumo medio per mano (g/m ²)	100/120
Adesione (quadrettatura)	100%
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) (mesi)	12
VOC calcolato (g/l)	500
Max diluizione consentita (Dir.2004/42/CEE)	10% RITARDANTE LOW VOC
Pulizia attrezzi	Solvente di Lavaggio
Confezione standard (Lt)	2x10

APPLICAZIONE

Levigare, stuccare con leganti per stucco a solvente Vermeister ed aspirare accuratamente il pavimento in legno. Miscelare i 2 componenti rispettando i rapporti prescritti , mescolare accuratamente ed applicare una mano di ULTRA TENAX nelle quantità consigliate (100/120 g/m²). Dopo circa 6 ore nelle condizioni ideali si può procedere alla carteggiatura con grana fine e all'applicazione della vernice di finitura. Per ottenere le massime prestazioni consigliamo il seguente ciclo: applicazione del ULTRA TENAX di pomeriggio; carteggiatura ,pulizia e mano di finitura nel mattino seguente. Lasciando intercorrere una notte il prodotto applicato ha il tempo di sviluppare le sue caratteristiche chimico-meccaniche in modo completo, facilitando così la carteggiatura e migliorando la resa.

NOTE

Ultra Tenax è un fondo ad alta copertura e se dato in abbondanza, in combinazione a vernici a solvente, potrebbe dare origine a difetti superficiali (puntinature, disomogeneità della brillantezza, sormonti). Agitare bene prima dell'uso. Prodotto soggetto alle restrizioni previste dalla Dir.2004/42/CEE

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

