

**DESCRIPCIÓN**

Barniz poliuretánico monocomponente higr endurecedora brillante para pisos de madera. Las características principales de este barniz son su elevada dureza junto a una alta elasticidad, el gran poder de cobertura y la excepcional resistencia a la abrasión que la hacen indicada también para terminaciones en locales sometidos al tránsito más intenso.

10 Lt



DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):	
Libre de polvo (min)	35
Libre de huella (min)	120
Lijabilidad (horas)	24
Pisabilidad Ligera (día)	2
Utilización Cauta (día)	3/4
Endurecimiento Completo (día)	8
Taber Test (1000 rev, 1000 g, muela CS10) (mg)	18
Método de aplicación	Rodillo, pincel
Consumo promedio por mano (g/m ²)	60/80
Adhesión (cuadrulado) (%)	100
Grado di brillo (gloss)	95
Estabilidad y almacenamiento (en los contenedores originales no abiertos y conservados en lugares frescos y secos) (meses)	12
VOC calculado (g/lit)	500
Máx dilución permitida (Dir.2004/42/CEE)	10% DILUENTE RITARDANTE LOW VOC
Limpieza de las herramientas	SOLVENTE LAVAGGIO
Embalaje estándar (Lt)	2x10

APLICACIÓN

El parquet debe ser previamente lijado y estucado utilizando aglomerantes para estuco al solvente Vermeister. Después de haber limpiado cuidadosamente con una aspiradora y eventualmente con un paño antiestático, aplicar como primer mano un fondo poliuretánico bicomponente Vermeister o el fondo monocomponente V 15 (no utilizar otros fondos monocomponentes). Después de haber dejado transcurrir el tiempo necesario (consultar las fichas técnicas correspondientes) lijar, si fuera necesario, pasar una aspiradora sobre el parquet y aplicar 1 o 2 manos de UNIPOL (la eventual segunda mano a distancia de 24 horas) de manera homogénea lijando suavemente entre una mano y la otra con lija de grano fino, teniendo siempre mucho cuidado de quitar el polvo.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento de los pisos barnizados debe ser efectuado exclusivamente con DETERGENTE NEUTRO y/o IDRNET. No utilizar alcohol, amoníaco y detergentes para superficies duras. Para obtener mayores detalles consultar la FICHA de MANTENIMIENTO.

NOTAS

En caso de uso sobre maderas exóticas y/o poco conocidas se aconseja efectuar siempre pruebas preliminares dado que sobre ciertas maderas (por ej. IPE LAPACHO) la aplicación de los barnices monocomponentes directamente sobre la madera o con fondos que no están perfectamente aislados puede causar fuertes enrojecimientos de la película.

¡No colocar nuevamente en el embalaje los excesos de material no utilizado!
Agitar bien antes del uso.

Producto sujeto a las restricciones previstas por la Directiva 2004/42/CEE

LIJABILIDAD: tiempo de espera para el lijado.

PISABILIDAD LIGERA: tiempo de espera para permitir que varias personas puedan caminar sobre el pavimento.

UTILIZACIÓN CAUTA: tiempo de espera para permitir una utilización moderada del pavimento.

ENDURECIMIENTO COMPLETO: tiempo de espera para poder utilizar completamente el pavimento: por ejemplo hacer mudanzas, permitir que otros operarios realicen trabajos, empezar el mantenimiento del pavimento, etc.

Precauciones de seguridad. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto está clasificado y codificado conformemente a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las informaciones para el usuario están contenidas en la correspondiente ficha de seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben ser desechados de acuerdo con las disposiciones locales. VerMeister S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimientos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su empleo dado que las condiciones de aplicación quedan fuera de su control. Se aconseja verificar siempre la efectiva idoneidad del producto para el caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha técnica anterior.