

**DESCRIPTION**

Vernis polyuréthane monocomposant hygrodurcissant brillant pour parquets. Les caractéristiques principales de ce vernis sont: haute dureté qui s'unit à la haute élasticité, haut pouvoir couvrant et résistance exceptionnelle à l'abrasion; grâce à ses propriétés on l'utilise aussi pour les finitions des lieux soumis à de fortes sollicitations.

10 Lt



DONNÉES TECHNIQUES	
CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)	
Hors poussière (minutes)	35
Hors empreinte (minutes)	120
Ponçage (heures)	24
Piétinement Léger (journées)	2
Utilisation Prudente (journées)	3/4
Durcissement Complet (journées)	8
Taber Test (1000 tours, 1000 g, meule CS10) (mg)	18
Mode d'application	Rouleau, pinceau
Consommation moyenne par couche (g/m ²)	60/80
Adhésion (quadrillage) (%)	100
Degré de brillance (gloss)	95
Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d'origine non ouvert, dans un lieu frais et à l'abri de l'humidité) (mois)	12
VOC calculé (g/l)	500
Dilution max. consentie (Dir.2004/42/CEE)	10% RITARDANTE LOW VOC
Nettoyage des outils	SOLVENTE LAVAGGIO
Conditionnement standard (L)	2x10

APPLICATION

Le parquet doit être préalablement poli et mastiqué avec des liants pour mastic en phase solvant Vermeister. Après avoir nettoyé de nouveau en profondeur avec l'aspirateur et éventuellement avec une serpillière antistatique, appliquer comme première couche un fond polyuréthane bicomposant Vermeister ou bien le fond monocomposant V 15 (ne pas utiliser d'autres fonds monocomposants). Après avoir laissé passer le temps nécessaire (se reporter aux fiches techniques spécifiques) poncer si nécessaire, aspirer le parquet et appliquer 1 ou 2 couches d'UNIPOL (une éventuelle deuxième couche après 24 heures) de manière homogène, en ponçant avec un grain fin entre une couche et l'autre et en ayant soin d'éliminer toute poussière.

ENTRETIEN

L'entretien des parquets vernis doit être effectué exclusivement avec DETERGENTE NEUTRO et/ou IDRONET. Ne pas utiliser d'alcool, d'ammoniaque ni de détergents pour surfaces dures. Pour plus de détails se reporter à la FICHE d'ENTRETIEN.

NOTES

En cas d'utilisation sur des bois exotiques et/ou peu connus, il est toujours conseillé de faire des essais préliminaires car sur certains bois (par exemple l'IPE LAPACHO) l'application de vernis monocomposants directement sur le bois ou sur des fonds non parfaitement isolants peut provoquer de forts rougissements du film. Ne pas remettre dans l'emballage d'éventuels résidus de produit!

Bien agiter avant l'emploi. Produit soumis aux restrictions prévues par la Dir.2004/42/CEE.

PONÇAGE: Temps d'attente pour le ponçage.

PIÉTINEMENT LÉGER: temps d'attente pour permettre à plusieurs personnes de pouvoir marcher sur le parquet.

UTILISATION PRUDENTE: temps d'attente pour pouvoir permettre une utilisation modérée du parquet.

DURCISSEMENT COMPLET: temps d'attente afin de pouvoir utiliser complètement le parquet: par exemple pour effectuer un déménagement, permettre à d'autres travailleurs de pouvoir effectuer des travaux, commencer l'entretien du parquet etc.

Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d'une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l'utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l'aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.