

**DESCRIZIONE**

Vernice poliuretanica monocomponente igroindurente lucida per pavimenti in legno. Le caratteristiche principali di questa vernice sono l'elevata durezza unita ad un'alta elasticità, il grande potere coprente e l'eccezionale resistenza all'abrasione che la rendono indicata anche per finiture in locali sottoposti al più intenso calpestio.

10 Lt



DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)	
Fuori Polvere (min)	35
Fuori impronta (min)	120
Carteggiabilità (ore)	24
Pedonabilità leggera (giorni)	2
Cauto utilizzo (giorni)	3/4
Indurimento completo (giorni)	8
Taber Test (1000 giri, 1000 g, mola CS10) (mg)	18
Metodo di applicazione	Rullo 4 mm, pennello
Consumo medio per mano (g/m ²)	60/80
Adesione (quadratura)	100%
Grado di brillantezza (gloss)	95
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) (mesi)	12
VOC calcolato (g/lit)	500
Max diluizione consentita (Dir.2004/42/CEE)	10% RITARDANTE LOW VOC
Pulizia attrezzi	Solvente di Lavaggio
Confezione standard (Lt)	2x10

APPLICAZIONE

Il parquet deve essere preventivamente levigato e stuccato utilizzando leganti per stucco a solvente Vermeister. Dopo aver ripulito accuratamente con l'aspirapolvere ed eventualmente con straccio antistatico, applicare come prima mano un fondo poliuretanico bicomponente Vermeister oppure il fondo monocomponente V 15 (non utilizzare altri fondi monocomponenti). Dopo aver fatto trascorrere il tempo necessario (consultare schede tecniche relative) carteggiare se richiesto, aspirare il parquet ed applicare 1 o 2 mani di UNIPOL (l'eventuale seconda mano a distanza di 24 ore) in modo omogeneo, carteggiando leggermente con grana fine tra una mano e l'altra, avendo sempre molta cura nell'asportare la polvere.

MANUTENZIONE

La manutenzione dei pavimenti verniciati deve essere effettuata esclusivamente con DETERGENTE NEUTRO e/o IDRONET. Non utilizzare alcool, ammoniaca e detersivi per superfici dure. Per maggiori dettagli consultare la SCHEDA di MANUTENZIONE.

NOTE

Nel caso di utilizzo su legni esotici e/o poco conosciuti si consiglia di effettuare sempre prove preliminari in quanto su certi legni (ad es. IPE LAPACHO) l'applicazione delle vernici monocomponenti direttamente sul legno o su fondi non perfettamente isolanti può causare forti arrossamenti del film.

Non rimettere nell'imballo eventuali avanzi di prodotto!

Agitare bene prima dell'uso

Prodotto soggetto alle restrizioni previste dalla Dir.2004/42/CEE

CARTEGGIABILITA': tempo di attesa per la carteggiatura.

PEDONABILITA' LEGGERA: tempo di attesa per permettere a più persone di poter camminare sopra il pavimento.

CAUTO UTILIZZO: tempo di attesa per poter permettere un moderato utilizzo del pavimento.

INDURIMENTO COMPLETO: tempo di attesa per poter utilizzare completamente la pavimentazione: ad esempio effettuare traslochi, permettere ad altre maestranze di effettuare lavori, cominciare la manutenzione del pavimento, etc.

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.