

**DESCRIPCIÓN**

Fondo monocomponente que no se amarillenta para parquet a base de resinas vinílicas. Su rapidez de secado lo hace indicado para la realización de ciclos de barnizado rápidos. V 15 ha sido formulado especialmente para poder aplicarle manos sucesivas con barnices poliuretánicos monocomponentes a solvente pero se aconseja en todos los ciclos en los cuales se desea limitar el virado de color del piso. V 15 tiene además una especial acción hidropelente.

10 Lt

<b>DATOS TÉCNICOS</b> CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):	
Secado completo (min)	30
Nueva aplicación (min)	30
Método de aplicación	Rodillo, Pincel
Consumo promedio por mano (g/m <sup>2</sup> )	80/100
Adhesión (cuadrulado)	100%
Estabilidad y almacenamiento (en los contenedores originales no abiertos y conservados en lugares frescos y secos) (meses)	12
VOC calculado (g/lit)	750
Máx dilución permitida (Dir.2004/42/CEE)	Ninguna
Limpieza de las herramientas	SOLVENTE LAVAGGIO
Embalaje estándar (Lt)	2x10

**APLICACIÓN**

Lijar, estucar con aglomerantes para estuco al solvente Vermeister y aspirar cuidadosamente el piso de madera. Aplicar una mano de V 15 respetando las cantidades aconsejadas (80/100 g/m<sup>2</sup>). Después de aproximadamente 30 minutos se puede proceder al lijado con lija de grano fino (220/320) o como alternativa con fieltro abrasivo y a la aplicación de las sucesivas manos de barniz. La operación de lijado se puede evitar.

**NOTAS**

No aplicar manos sucesivas directamente con barnices a base de agua, con excepción de los ciclos de barnizado sobre Color.Oil Blanco y Gris.  
(Consultar la guía para el uso Color.oil).  
Agitar bien antes del uso.  
Producto sujeto a las restricciones previstas por la Directiva 2004/42/CEE

Precauciones de seguridad. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto está clasificado y codificado conformemente a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las informaciones para el usuario están contenidas en la correspondiente ficha de seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben ser desechados de acuerdo con las disposiciones locales. VerMeister S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimientos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su empleo dado que las condiciones de aplicación quedan fuera de su control. Se aconseja verificar siempre la efectiva idoneidad del producto para el caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha técnica anterior.