



## FICHA TÉCNICA

# AQUA FIRST

Fondo monocomponente al agua para pisos de madera

### DESCRIPCIÓN

Fondo monocomponente al agua con sistema S-XL (Self Cross-Linking System), dotado de gran poder de llenado, rápido secado y buena coloración.



5 Lt



DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):	
Lijado (horas)	2
Nueva aplicación sin lijado (horas)	Antes de 2 (seco al tacto)
Método de aplicación	Rodillo, pincel
Consumo medio per mano (g/m <sup>2</sup> )	100/120
Adhesión (cuadrulado)	100%
Estabilidad y almacenamiento (en los contenedores originales no abiertos y conservados en lugares frescos y secos) (meses)	12
VOC calculado (g/lit)	90
Máx. dilución permitida (Dir.2004/42/CEE)	10% SOLUZIONE (regulador de secado)
Limpieza de las herramientas	W-Cleaner – Solvente Lavaggio
Embalaje estándar (Lt)	2x5

### APLICACIÓN

Lijar y estucar el piso utilizando para la terminación una lija con grano 120/150. Para efectuar el estucado es posible utilizar aglomerantes en base a solvente o aglomerantes al agua Vermeister. Agitar bien el producto y aplicar una primer mano de manera homogénea. Para garantizar una aplicación uniforme la primera aplicación del producto deberá ser efectuada en sentido contrario a la vena y sucesivamente en modo cruzado y luego estirada siguiendo la vena de la madera. Después de 2 horas el piso puede ser lijado con papel abrasivo (150-180), aspirado y barnizado nuevamente con barnices al agua Vermeister.

Es posible aplicar AQUA FIRST sin tener que lijarlo. Después de la evaporación completa, al secado físico (seco al tacto), aplicar las dos manos de barniz al agua Vermeister con un leve lijado intermedio.

### NOTAS

En caso de uso sobre maderas exóticas y/o poco conocidas se aconseja efectuar siempre pruebas preliminares dado que sobre ciertas maderas (por ej. IPE LAPACHO) la aplicación de productos al agua puede causar fuertes enrojecimientos de la película.

¡No colocar nuevamente en el embalaje eventuales residuos de producto!

No aplicar el producto por debajo de los 10°C y sobre los 30°C.

Agitar bien antes del uso – Evitar la congelación.

Producto sujeto a las restricciones previstas por la Dir.2004/42/CEE.

Precauciones de seguridad. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto está clasificado y codificado conformemente a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las informaciones para el usuario están contenidas en la correspondiente ficha de seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben ser desechados de acuerdo con las disposiciones locales. VerMeister S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimientos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su empleo dado que las condiciones de aplicación quedan fuera de su control. Se aconseja verificar siempre la efectiva idoneidad del producto para el caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha técnica anterior.



VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY  
Tel: +39 035 4428190 - Fax: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com  
Empresa con sistema de calidad UNI EN ISO 9001:2008 – Certificado de Certiquality n.2606