



## FICHA TÉCNICA

# AQUA PLAY 2

Barniz bicomponente al agua para pisos de madera



5 + 0,5 Lt



### DESCRIPCIÓN

Barniz bicomponente (10:1) al agua disponible en las versiones 10, 30 y 60 gloss. AQUAPLAY 2 se caracteriza por la gran facilidad de aplicación y por su extraordinaria capacidad de distensión que da origen a pisos estéticamente impecables. Las óptimas resistencias mecánicas (abrasión, rayado, marcas de goma) y químicas permiten su uso en todas las situaciones donde se requiere un barnizado de alta calidad. Si se lo utiliza como una mano de fondo otorga a la madera una tonalidad muy cálida.

### DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):

Relación de catálisis (vol/vol)	10:1
Libre de polvo (min)	30
Libre de huellas (min)	50
Nueva aplicación sin lijado (horas)	Después de 3, antes de 5
Lijabilidad (horas)	12/16
Pisabilidad Ligera (horas)	24/36
Utilización Cauta (día)	3/5
Endurecimiento Completo (día)	7
Grado de brillo - AQUAPLAY 2 -X MATT (gloss)	10
Grado de brillo - AQUAPLAY 2 - 30 (gloss)	30
Grado de brillo - AQUAPLAY 2 - 60 (gloss)	60
Taber Test (1000 rev., 1000 g, muela CS10) (mg)	25
Método de aplicación	Rodillo, pincel
Consumo promedio por mano (g/m <sup>2</sup> )	80/100
Adhesión (cuadrulado) (%)	100
Estabilidad y almacenamiento (en los contenedores originales no abiertos y conservados en lugares frescos y secos) (meses)	12
VOC calculado (g/lit)	100
Máx. dilución permitida (Dir.2004/42/CEE)	10% SOLUZIONE (regulador de secado)
Limpieza de las herramientas	W-CLEANER/SOLVENTE LAVAGGIO
Embalaje estándar (Lt)	2x5,5

### APLICACIÓN

Antes de proceder a la aplicación la superficie debe ser tratada con un fondo al agua o con un fondo bicomponente a solvente Vermeister. En este último caso es necesario tener presente que las esencias leñosas sujetas a fuerte oxidación (doussiè, iroko, etc.) asumen coloraciones mucho más oscuras cuando se barnizan con fondos a solvente. Por este motivo la barrera creada por el fondo poliuretánico debe ser continua y homogénea sobre toda la superficie para evitar la formación, en el tiempo, de antiestéticas manchas de color más claro. Por lo tanto, prestar mucha atención a no "desfondar" durante el lijado la mano de fondo. Mezclar el componente A con el componente B, en las proporciones prescriptas, bajo agitación continua para evitar la formación de pieles o grumos. En el caso se notara la presencia de estas impurezas es aconsejable efectuar el filtrado del producto antes de su empleo. Aplicar AQUAPLAY 2 de modo homogéneo. Habitualmente en esta situación el barnizado se ha completado. Si fuera necesaria la aplicación de otra mano, es posible hacerlo a una distancia de 3-5 horas sin lijar. Si el tiempo para la nueva aplicación es superior a 5 horas es necesario efectuar un lijado antes de aplicar el barniz con el objetivo de prevenir fenómenos de separación. Como alternativa es posible aplicar AQUAPLAY 2 directamente sobre la madera en lugar del fondo. Se desaconseja el empleo de AQUAPLAY 2 sobre terminaciones poliuretánicas higoendurecedoras semibrillantes/opacas a solvente para no incurrir en el caso de lijado insuficiente, en fenómenos de exfoliación. Para facilitar la aplicación del producto es posible diluir, después de haber mezclado los dos componentes, con el 5- 10% de SOLUZIONE. Diluciones mayores podrían causar la pérdida de poder de cobertura con la consiguiente aparición de terminaciones no homogéneas



5 + 0,5 Lt



## MANTENIMIENTO

El mantenimiento de los pisos barnizados debe ser efectuado exclusivamente con DETERGENTE NEUTRO y/o IDRONET.

No utilizar alcohol, amoníaco o detergentes para superficies duras.

Para mayores informaciones consultar la FICHA de MANTENIMIENTO.

## NOTAS

En caso de uso sobre maderas exóticas y/o poco conocidas se aconseja efectuar siempre pruebas preliminares dado que sobre ciertas maderas (por ej. IPE LAPACHO) la aplicación de los barnices al agua directamente sobre la madera o con fondos que no aíslan suficientemente puede causar fuertes enrojecimientos de la película. Mezclar cuidadosamente los dos componentes en un contenedor de fondo llano. Utilizar sucesivamente las bolsitas especiales entregadas como complemento para mojar el rodillo de aplicación.

No aplicar el producto por debajo de los 10°C y sobre los 30°C.

¡No colocar nuevamente en el embalaje eventuales residuos de producto!

Agitar bien antes del uso – Evitar la congelación.

Producto sujeto a las restricciones previstas por la Dir.2004/42/CEE.

LIJABILIDAD: tiempo de espera para el lijado.

PISABILIDAD LIGERA: tiempo de espera para permitir que varias personas puedan caminar sobre el pavimento.

UTILIZACIÓN CAUTA: tiempo de espera para permitir una utilización moderada del pavimento.

ENDURECIMIENTO COMPLETO: tiempo de espera para poder utilizar completamente el pavimento: por ejemplo hacer mudanzas, permitir que otros operarios realicen trabajos, empezar el mantenimiento del pavimento, etc.

Precauciones de seguridad. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto está clasificado y codificado conformemente a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las informaciones para el usuario están contenidas en la correspondiente ficha de seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben ser desechados de acuerdo con las disposiciones locales. VerMeister S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimientos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su empleo dado que las condiciones de aplicación quedan fuera de su control. Se aconseja verificar siempre la efectiva idoneidad del producto para el caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha técnica anterior.