



FICHE TECHNIQUE

AQUA PLAY 2

Vernis bicomposant en phase aqueuse pour parquets



5 + 0,5 Lt



DESCRIPTION

Vernis bicomposant (10:1) en phase aqueuse dans les versions 10, 30 et 60 gloss. AQUA PLAY 2 se caractérise par sa grande facilité d'application et par son extraordinaire capacité de distension qui permet de réaliser des parquets esthétiquement impeccables. Ses excellentes résistances mécaniques (abrasion, éraflure, gommage) et chimiques consentent de l'utiliser dans toutes les situations là où un vernissage de haute qualité est nécessaire. Si on l'utilise également comme couche de fond, il confère au bois une tonalité très chaude.

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Rapport de catalyse (vol/vol)	10:1
Hors poussière (min)	30
Hors empreinte (min)	50
Revernissage sans ponçage (heures)	Après 3 , dans les 5
Ponçage (heures)	12/16
Piétinement Léger (heures)	24/36
Utilisation Prudente (journées)	3/5
Durcissement Complet (journées)	7
Grade de brillance - AQUA PLAY 2 - X MATT (gloss)	10
Grade de brillance - AQUA PLAY 2 - 30 (gloss)	30
Grade de brillance - AQUA PLAY 2 - 60 (gloss)	60
Taber Test (1000 tours, 1000 g, meule CS10) (mg)	25
Méthode d'application	Rouleau, pinceau
Consommation moyenne par couche (g/m ²)	80/100
Adhésion (quadrillage) (%)	100
Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d'origine, non ouvert, dans un lieu frais et sec) (mois)	12
VOC calculé (g/l)	100
Dilution consentie max. (Dir.2004/42/CEE)	10% de SOLUZIONE (régulateur de séchage)
Nettoyage outils	W-Cleaner – Solvante di Lavaggio
Conditionnement standard (L)	2x5,5

APPLICATION

Avant de procéder à l'application la surface doit être traitée avec un fond en phase aqueuse ou un fond bicomposant en phase solvant Vermeister. Dans ce dernier cas, il faudra tenir compte que les essences ligneuses sujettes à une forte oxydation (doussié, iroko, etc.) assument des couleurs beaucoup plus foncées quand elles sont vernies avec des fonds en phase solvant. C'est pour cette raison que la barrière créée par le fond polyuréthane doit être continue et homogène sur toute la surface afin d'éviter la formation, par la suite, de taches anti esthétiques plus claires. Faire attention à ne pas 'percer' la couche de fond pendant le ponçage. Mélanger continuellement le composant A avec le composant B, dans les proportions prescrites pour éviter la formation de peau ou grumeaux. En présence de ces impuretés, il est conseillé de filtrer le produit avant son emploi. Appliquer AQUA PLAY 2 de manière homogène. Le vernissage est alors terminé. Si une autre couche est nécessaire, il est possible de l'appliquer après 3-5 heures d'attente sans poncer. Si le temps de revernissage dépasse les 5 heures, il sera nécessaire de poncer avant l'application du vernis pour prévenir des phénomènes de "non-adhérence". Sinon il est possible d'appliquer AQUA PLAY 2 directement sur le bois à la place du fond. On conseille l'emploi de AQUA PLAY 2 sur des finitions polyuréthanes, hygrodurcissantes semi-brillantes/mates en phase solvant pour éviter des phénomènes d'écaillage en cas de ponçage insuffisant. Pour faciliter l'application du produit, il est possible de le diluer après avoir mélangé les deux composants avec 5-10% de SOLUZIONE. Des dilutions supérieures peuvent causer la perte du pouvoir couvrant, ce qui rendrait la finition non-homogène.





5 + 0,5 Lt



ENTRETIEN

L'entretien des parquets vernis doit être effectué exclusivement avec un DETERGENTE NEUTRO et/ou IDRONET. Ne pas utiliser d'alcool, d'ammoniaque ni de détergents pour surfaces dures. Pour plus de détails se reporter à la FICHE d'ENTRETIEN.

NOTES

En cas d'utilisation sur des bois exotiques et/ou peu connus, il est toujours conseillé de faire des essais préliminaires car sur certains bois (par exemple l'IPE LAPACHO) l'application des vernis en phase aqueuse directement sur le bois ou sur des fonds non parfaitement isolants peut provoquer de forts rougissements de la pellicule.

Bien mélanger les deux composants dans un conteneur à fond plat.

Utiliser ensuite les sacs spéciaux fournis pour tremper le rouleau applicateur.

Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à 10°C et supérieure à 30°C.

Ne pas remettre dans l'emballage d'éventuels résidus de produit!

Bien agiter avant l'emploi – Craint le Gel.

Produit soumis aux restrictions prévues par la Dir.2004/42/CEE.

PONÇAGE: Temps d'attente pour le ponçage.

PIÉTINEMENT LÉGER: temps d'attente pour permettre à plusieurs personnes de pouvoir marcher sur le parquet.

UTILISATION PRUDENTE: temps d'attente pour pouvoir permettre une utilisation modérée du parquet.

DURCISSEMENT COMPLET: temps d'attente afin de pouvoir utiliser complètement le parquet: par exemple pouvoir effectuer un déménagement, permettre à d'autres travailleurs de pouvoir effectuer des travaux, commencer l'entretien du parquet etc.

Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d'une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l'utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l'aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.