



TECHNISCHES DATENBLATT

AQUA TENAX

Zweikomponentige Grundierung auf Wasserbasis für



5 + 1 Lt



BESCHREIBUNG

Zweikomponentige Grundierung auf Wasserbasis mit hoher Isolierungskraft, hervorragender Deckkraft, guter Schleifbarkeit und Einfachheit in der Anwendung. Die EC1-Klassifizierung bescheinigt die sehr geringe Emission von flüchtigen organischen Verbindungen, sowohl während der Verwendung des Produkts als auch nach der Verlegung des Fußbodens. Der wichtigste Vorteil dieser Grundierung ist, das Problem der Überschneidungen zu minimieren. AQUA TENAX wurde entwickelt, um dem Holz einen Ton zu geben, der bei Hölzern mit vielen Gerbstoffen und anderen wasserlöslichen Farbstoffen (Eiche, Teak ...) keine unerwünschte Farbveränderung verursacht. Aus diesem Grund wird es bei besonders schwierigen Hölzern, wie IPE LAPACHO empfohlen, wenn Sie Bräunung und Rötung vermeiden wollen.

Dank ihres hohen Trockenrückstandes ermöglicht die Grundierung AQUA TENAX in Kombination mit zweikomponentigen Vermeister-Lacken auf Wasserbasis die Lackierung in zwei Schichten durchzuführen.

TECHNISCHE DATEN Physikalisch-chemische eigenschaften bei 20°C (richtwerte, keine festgelegten Daten):

Mischungsverhältnis (Vol. / Vol.)	5:1
Schleifbarkeit (stunden)	12
Überstreichbarkeit ohne Schleifen Stunden	Nach 3, innerhalb 6
Pot - Life (stunden)	2
Anwendungsart	Roller, Pinsel
Durchschnittsverbrauch je Anstrich (g/m ²)	100/120
Haftung (Gitterschnitt)	100%
Stabilität und Lagerung (in ungeöffneten Originalbehältern an einem kühlen und trockenen Ort gelagert) (Monate)	12
Berechneter VOC-Wert (g/l)	85
Max. zulässige Verdünnung (Richtl.2004/42/EWG)	10% Soluzione (Trocknungsregler)
Reinigung der Arbeitsgeräte	W-Cleaner - Solvente di Lavaggio
Standardpackung (l)	2x6

ANWENDUNG

Schleifen und verspachteln Sie den Boden und verwenden Sie dabei für die Endbearbeitung eine Körnung von 120/150. Zum Verspachteln können Bindemittel auf Lösungsmittelbasis oder Vermeister-Bindemittel auf Wasserbasis verwendet werden. Die beiden Komponenten sorgfältig mischen und auf dem Boden auftragen. Um eine einheitliche Anwendung der ersten Produktschicht zu gewährleisten, muss sie gegen die Maserung und dann quer und in Richtung der Holzmaserung erfolgen. Sie können das Produkt mit SOLUZIONE (Lösung) bis zu 10% verdünnen.

ANMERKUNGEN

Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und schlechte Luftzirkulation können zu längeren Trocknungszeiten führen. Übrig gebliebenes Produkt nicht in die Packung zurückgeben! Beide Komponenten in einem Behälter mit flachem Boden sorgfältig mischen. Dann die vorhandenen Spezialbeutel verwenden, um die Auftragerolle einzutauchen. Das Produkt nicht unter 10 ° C und über 30 ° C anwenden. Vor Gebrauch gut schütteln - Vor Frost schützen. Das Produkt unterliegt den Beschränkungen nach der Richtl.2004/42/EWG.

Sicherheitshinweise. Bewahren Sie das Produkt in einem dicht geschlossenen, aufrecht stehenden Behälter an einem kühlen Ort, fern von Wärmequellen auf. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien / Gefahrstoffverordnung klassifiziert und gekennzeichnet. Die Benutzerinformationen sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt enthalten. Leere Behälter oder Behälter mit leichten Spuren von getrocknetem Produkt müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. VerMeister S.p.A. garantiert, dass die Informationen des vorliegenden Datenblatts laut seinen besten Erfahrungen und technisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen geliefert werden. Allerdings kann das Unternehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die mit diesen Produkten erreicht werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, immer die Eignung des Produktes im spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.