



5 + 0,5 Lt

**DESCRIÇÃO**

Verniz poliuretânico bicomponente à base de água, com agentes anti-amarecedores, disponível nas versões de brilho 10, 30 e 50 gloss. IDRO 2K, na versão 10 gloss, confere ao assoalho um efeito de “madeira natural”, os pisos envernizados com este acabamento adquirem uma naturalidade, uma homogeneidade e uma facilidade de limpeza comparáveis somente aos ciclos de impregnação com óleo e/ou cera. Na nova versão ATMOSPHERE (5 brilhos) o IDRO 2K se destaca pelo seu aspecto típico de madeira não tratada; invisibilidade total, um escudo transparente e imperceptível com a típica “garantia IDRO 2K” de proteção total do elemento de madeira. A classificação EC1 certifica a reduzida emissão de compostos orgânicos voláteis quer durante a aplicação quer após a colocação do piso. A estas características estéticas, IDRO 2K une uma extraordinária resistência à abrasão, a manchas e a marcas de borracha, como nunca foi encontrada em produtos à base de água, que o tornam indicado também para áreas de grande trânsito (salões, lojas). Se aplicado diretamente sem demão de fundo, reaviva notavelmente a coloração da madeira sem originar no tempo fenômenos de amarecimento.

DADOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-FÍSICAS a 20°C (valores indicativos)

Relação de catálise (vol/vol)	10:1
Seco ao pó (min)	25
Seco ao toque (min)	40
Entre demãos sem lixar (horas)	Após 3, até 5
Pronto a lixar (horas)	12/16
Trânsito leve (horas)	24/36
Trânsito moderado (dias)	3/5
Secagem completa (dias)	7
Grau de brilho – 2K ATMOSPHERE (gloss)	5
Grau de brilho – 2K (gloss)	10
Grau de brilho – 2K EXPORT (gloss)	30
Grau de brilho – 2K SAT (gloss)	50
Teste de abrasão Taber (1000 giros, 1000 g, rebolo CS10) (mg)	10
Método de aplicação	Rolo de 6 mm, trincha
Consumo médio por demão (g/m ²)	80/100
Aderência (grade)	100%
Estabilidade e estocagem (na embalagem original fechada em local fresco e seco) (meses)	12
COV (calculado) (g/L)	85
Diluição máx. permitida (Dir.2004/42/CEE)	10% Solução
Limpeza dos utensílios	W-Cleaner – Solvente de Lavagem
Embalagem padrão (L)	2x5,5

APLICAÇÃO

Antes de aplicar o produto, trate a superfície com um fundo à base de água ou um fundo bicomponente à base de solvente da Vermeister. Neste último caso, considere que as espécies de madeira estão sujeitas a grande oxidação (doussiè, iroko, etc.) e adquirem uma coloração muito mais escura quando são envernizadas com fundos à base de solvente. Por este motivo a barreira criada pelo fundo poliuretânico deve ser contínua e homogênea em toda a superfície para evitar a formação, no tempo, de manchas antiestéticas mais claras. Preste, portanto, cuidado para não furar ao lixar a camada de fundo. Misture o componente A com o componente B, nas proporções indicadas, com agitação contínua para evitar a formação de peles ou grumos. Na presença destas impurezas, é aconselhável filtrar o produto antes de aplicá-lo. Aplique IDRO 2K de modo homogêneo. Normalmente até aqui o envernizamento está concluído. Caso queira aplicar outra demão, espere 3-5 horas sem lixa. Se o intervalo entre demãos passar de 5 horas, é preciso lixar antes de reaplicar o verniz para prevenir fenômenos de desprendimento. Em alternativa é possível aplicar IDRO 2K diretamente na madeira no lugar do fundo. É desaconselhável aplicar IDRO 2K em acabamentos poliuretânicos higroendurecedores semibrilhantes/opacos à base de solvente para evitar, no caso de pouco lixamento, fenômenos de desfolhamento. Para facilitar a aplicação do produto, é possível diluí-lo, depois de ter misturado os dois componentes, com 5- 10% de SOLUÇÃO. Diluições maiores podem diminuir o poder de cobertura com a subsequente desomogeneidade de acabamento.



5 + 0,5 Lt



MANUTENÇÃO

A manutenção dos pisos envernizados deve ser efetuada exclusivamente com DETERGENTE NEUTRO e/ou IDRONET.

Não use álcool, amoníaco e detergentes para superfícies duras.

Para mais detalhes, leia a FICHA de MANUTENÇÃO.

NOTAS

IMPORTANTE: USE EXCLUSIVAMENTE O RESPECTIVO COMPONENTE B.

Não reponha na embalagem eventuais sobras de produto!

Misture bem os dois componentes em um recipiente de fundo chato.

Use os sacos fornecidos para impregnar o rolo aplicador.

Não aplique o produto a temperaturas abaixo de 10°C e acima de 30°C.

Agite bem antes de usar – Teme o Gelo.

Produto sujeito às restrições previstas pela Dir.2004/42/CEE.

ENTRE DEMÃOS: intervalo de tempo entre demãos ou o tempo que deve ser aguardado para a demão seguinte.

TRÂNSITO LEVE: tempo de espera para permitir que mais pessoas caminhem sobre o piso.

TRÂNSITO MODERADO: tempo de espera para permitir uma moderada utilização do piso.

SECAGEM COMPLETA: tempo de espera para poder utilizar completamente o piso: por exemplo, fazer mudanças, realizar outros trabalhos, iniciar a manutenção do piso, etc.

Precauções de segurança. Mantenha o produto bem fechado, em pé, em local fresco e afastado de fontes de calor. O produto foi classificado e codificado em conformidade com as diretivas CEE/normas sobre as substâncias perigosas. As informações para o usuário estão na ficha de segurança. As embalagens vazias ou com restos de produto seco devem ser eliminadas de acordo com as normas locais. A VerMeister S.p.A. garante que as informações fornecidas nesta ficha refletem o melhor da sua experiência e dos conhecimentos técnico-científicos adquiridos; todavia, não assume nenhuma responsabilidade pelos resultados obtidos com o uso do produto uma vez que as condições de aplicação estão fora de seu controle. Aconselha-se verificar sempre a efetiva adequação do produto ao caso específico. A presente anula e substitui a ficha anterior.