




TECHNISCHES DATENBLATT

ONE

Einkomponentige, schleifbare und schnell trocknende Grundierung auf Wasserbasis



5 Lt



BESCHREIBUNG

ONE stellt die neue Generation von einkomponentigen, schleifbaren Grundierungen auf Wasserbasis dar. Mit einem hochentwickelten internen Selbstvernetzungssystem (System S-XL Self Cross-Linking System) ausgestattet, und dank seiner besonderen dreidimensionalen Struktur und der außergewöhnlichen Füllkraft, garantiert ONE ein hohes Füllvermögen auf jeglicher Holzart, das mit der einer zweikomponentigen Grundierung vergleichbar ist. Die hohe "Offenzeit" und schnelle Härtung verleihen ONE unter jeglicher Umweltbedingung eine besonders geringe Neigung zu Überlappungen und/oder Rollenspuren. Das rasche Eindringen in die Tiefeder Holzpore, der herrliche Farbton und die perfekte Schleifbarkeit in weniger als einer Stunde nach der Applikation machen ONE zum besten Verbündeten des modernen Parkettverlegers.

In Übereinstimmung mit den Qualitätsstandards, die Vermeister S.p.A. seit jeher auszeichnen, hat das F & E-Labor für ONE sorgfältig Rohstoffe mit besonders geringem Emissionsprofil und mit geringer Geruchsauswirkung ausgewählt, die das Produkt praktisch geruchlos machen.

TECHNISCHE DATEN

Physikalisch-chemische eigenschaften bei 20°C (richtwerte, keine festgelegten Daten):

Schmirgelbarkeit (stunden)	1
Anwendungsart	8mm Roller, Pinsel
Durchschnittsverbrauch je Anstrich (g/m ²)	100/120
Haftung (Gitterschnitt)	100%
Stabilität und Lagerung (in ungeöffneten Originalbehältern an einem kühlen und trockenen Ort gelagert) (monate)	12
Berechneter VOC-Wert (g/l)	50
Max. zulässige Verdünnung (Richtl.2004/42/EWG) (%)	10% SOLUZIONE
Reinigung der Arbeitsgeräte	W-Cleaner – Solvente di lavaggio
Standard-Verpackung (l)	2x5

ANWENDUNG

Schleifen und verspachteln Sie den Boden und verwenden Sie dabei für die Endbearbeitung eine Körnung von 120/150. Zum Verspachteln können Bindemittel auf Lösungsmittelbasis oder Vermeister-Bindemittel auf Wasserbasis verwendet werden. Das Produkt gut schütteln und eine erste Schicht gleichmäßig auftragen. Um eine einheitliche Anwendung der ersten Produktschicht zu gewährleisten, muss sie gegen die Maserung und dann quer und in Richtung der Holzmaserung erfolgen. Nach 1 Stunde kann der Boden mit Schleifgitter (150-180) geschmirgelt, abgesaugt und mit Vermeister-Lacken auf Wasserbasis neu lackiert werden.

ANMERKUNGEN

Bei der Verwendung auf exotischen und / oder wenig bekannten Hölzern ist es immer ratsam, Vorprüfungen durchzuführen, weil in einigen Fällen (z.B. auf IPE LAPACHO) die Anwendung von Produkten auf Wasserbasis schwere Rötungen des Films verursachen kann.

Übrig gebliebenes Produkt nicht in die Packung zurückgeben!

Das Produkt nicht unter 10 ° C und über 30 ° C anwenden.

Vor Gebrauch gut schütteln - Vor Frost schützen

Das Produkt unterliegt den Beschränkungen nach der Richtl.2004/42/EWG

Sicherheitshinweise. Bewahren Sie das Produkt in einem dicht geschlossenen, aufrecht stehenden Behälter an einem kühlen Ort, fern von Wärmequellen auf. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien / Gefahrstoffverordnung klassifiziert und gekennzeichnet. Die Benutzerinformationen sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt enthalten. Leere Behälter oder Behälter mit leichten Spuren von getrocknetem Produkt müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Vermeister S.p.A. garantiert, dass die Informationen des vorliegenden Datenblatts laut seinen besten Erfahrungen und technisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen geliefert werden. Allerdings kann das Unternehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die mit diesen Produkten erreicht werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, immer die Eignung des Produktes im spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.