



## SCHEDA TECNICA

# ONE

Fondo monocomponente all'acqua carteggiabile, a rapida essiccazione



5 Lt



### DESCRIZIONE

ONE è l'ultima generazione di fondi all'acqua monocomponenti carteggiabili. Dotato di un sofisticato sistema interno di autoreticolazione (sistema S-XL Self Cross-Linking Sistem), grazie alla sua particolare struttura tridimensionale e all'eccezionale potere riempitivo ONE garantisce una elevata copertura su qualsiasi tipo di legno, paragonabile a quella di un fondo bicomponente. L'elevato "tempo aperto" e la rapidità d'indurimento conferiscono a ONE, in qualsiasi condizione ambientale, la minima tendenza a fare sormonti e/o rullate. L'elevata penetrazione nel poro del legno, la buona tonalità e la perfetta carteggiabilità in meno di un'ora dall'applicazione rendono ONE il miglior alleato del parquettista moderno.

In linea con gli standard qualitativi che da sempre contraddistinguono Vermeister S.p.A. il laboratorio R&D ha accuratamente selezionato per ONE materie prime a bassissimo profilo emissivo, con un basso impatto olfattivo che lo rendono praticamente inodore.

### DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Carteggiabilità (ore)	1
Metodo d'applicazione	Rullo 8mm, pennello
Consumo medio per mano (g/m <sup>2</sup> )	100/120
Adesione (quadrettatura)	100%
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) (mesi)	12
VOC calcolato (g/l)	50
Max diluizione consentita (%)	10% SOLUZIONE
Pulizia attrezzi	W-Cleaner – Solvente di lavaggio
Confezione standard (Lt)	2x5

### APPLICAZIONE

Levigare e stuccare il pavimento utilizzando per la finitura una retina con grana 120/150. Per eseguire la stuccatura è possibile utilizzare leganti a solvente o leganti all'acqua Vermeister. Agitare bene il prodotto ed applicarne uno strato in modo omogeneo. Per garantire una uniforme applicazione la prima stesura del prodotto dovrà essere fatta controvena e successivamente incrociata e tirata nel senso della venatura del legno. Dopo circa 1 ora il pavimento può essere carteggiato con rete abrasiva (180-220), aspirato e riverniciato con vernici all'acqua Vermeister.

### NOTE

Nel caso di utilizzo su legni esotici e/o poco conosciuti si consiglia di effettuare sempre prove preliminari in quanto su certi legni (ad es. su IPE LAPACHO) l'applicazione dei prodotti all'acqua può causare forti arrossamenti del film.

Non rimettere nell'imballo eventuali avanzi di prodotto!

Non applicare il prodotto al di sotto dei 10°C e sopra i 30°C.

Agitare bene prima dell'uso – Teme il Gelo

Prodotto soggetto alle restrizioni previste dalla Dir.2004/42/CEE

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.