



SCHEDA TECNICA

VELVET

Trattamento monocomponente all'acqua ad effetto soft-touch



5 Lt - 0,5 Lt IMPROVER



DESCRIZIONE

Trattamento di finitura poliuretano all'acqua monocomponente con tecnologia S-XL (Self Cross-Linking System), formulato con materie prime rinnovabili. L'aspetto dei pavimenti trattati con Velvet è assolutamente naturale ed in più ha al tatto una sensazione unica, vellutata. Grazie all'elevato residuo secco ed alla straordinaria rapidità di essiccazione permette l'esecuzione di cicli di lavoro estremamente rapidi (1-2 ore a seconda delle condizioni ambientali). Un'altra caratteristica molto importante è la facilità di ritocco laddove si creassero sulla superficie dei danni o dei difetti localizzati: sarà infatti possibile intervenire solamente in quelle zone, delimitandole con del nastro, carteggiandole e riapplicando il prodotto. Ad essiccazione avvenuta non saranno distinguibili aloni o imperfezioni.

Per ambienti ad alto traffico consigliamo l'aggiunta nell'ultima mano di VELVET IMPROVER in proporzione del 10%.

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Fuori polvere (min)	20
Fuori impronta (min)	35
Carteggiabilità (ore)	2
Pedonabilità leggera (ore)	8/16
Cauto utilizzo (giorni)	2/3
Indurimento completo (giorni)	7
Carteggiabilità CON VELVET IMPROVER (ore)	12/16
Pedonabilità leggera CON VELVET IMPROVER (ore)	24/36
Cauto utilizzo CON VELVET IMPROVER (giorni)	3/5
Indurimento completo CON VELVET IMPROVER (giorni)	7
Grado di brillantezza (gloss)	5
Taber Test (1000 giri, 1000 g, mola CS10) (mg)	40
Taber Test (1000 giri, 1000 g, mola CS10) con VELVET IMPROVER (mg)	25
Metodo di applicazione	Rullo 6 mm, pennello
Consumo medio per mano (g/m ²)	80/100
Adesione (quadrettatura)	100%
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) (mesi)	12
VOC calcolato (g/lt)	75
VOC calcolato con VELVET IMPROVER (g/lt)	95
Max diluizione consentita (Dir.2004/42/CEE)	10% Soluzione
Pulizia attrezzi	Acqua - W-Cleaner
Confezione standard (Lt)	2x5 (IMPROVER 0,5)

APPLICAZIONE

Levigare e stuccare il pavimento utilizzando per la finitura una retina con grana 120/150. Per eseguire la stuccatura è possibile utilizzare leganti per stucco a solvente o leganti all'acqua Vermeister. Applicare una primo mano di VELVET in modo uniforme con rullo o pennello. Dopo 1-2 ore a seconda delle condizioni ambientali carteggiare con grana fine (180/240) e rimuovere tutti i residui di polvere. Applicare lo strato di finitura nelle stesse modalità descritte in precedenza. Per ambienti ad elevato calpestio (negozi, uffici, zone giorno) consigliamo di utilizzare il reticolante VELVET IMPROVER al 10%, che migliora drasticamente la resistenza all'abrasione ed alla macchiatura. Il pavimento è calpestabile dopo 12 ore.





Lt 5 - Lt 0,5 IMPROVER



MANUTENZIONE

La manutenzione dei pavimenti trattati con VELVET deve essere effettuata esclusivamente con DETERGENTE NEUTRO e/o IDRONET.

Non utilizzare alcool, ammoniaca e detersivi per superfici dure.

Per maggiori dettagli consultare la SCHEDA di MANUTENZIONE.

NOTE

L'applicazione di prodotti monocomponenti all'acqua su fondi e vernici a solvente potrebbe causare fenomeni di distacco qualora la carteggiatura fosse eseguita in modo troppo leggero. Raccomandiamo pertanto di utilizzare in questi casi vernici all'acqua bicomponenti della linea Vermeister. Nel caso di utilizzo su legni esotici e/o poco conosciuti si consiglia di effettuare sempre prove preliminari in quanto su certi legni (ad es. IPE LAPACHO) l'applicazione delle vernici all'acqua direttamente sul legno o su fondi non perfettamente isolanti può causare forti arrossamenti del film.

Non applicare il prodotto al di sotto dei 10°C e sopra i 30°C.

Non rimettere nell'imballo eventuali avanzi di prodotto!

Miscelare accuratamente i due componenti in un contenitore a fondo piatto

Utilizzare successivamente gli appositi sacchetti in dotazione per intingere il rullo applicatore

Agitare bene prima dell'uso – Teme il Gelo

Prodotto soggetto alle restrizioni previste dalla Dir.2004/42/CEE

CARTEGGIABILITA': tempo di attesa per la carteggiatura.

PEDONABILITA' LEGGERA: tempo di attesa per permettere a più persone di poter camminare sopra il pavimento.

CAUTO UTILIZZO: tempo di attesa per poter permettere un moderato utilizzo del pavimento.

INDURIMENTO COMPLETO: tempo di attesa per poter utilizzare completamente la pavimentazione: ad esempio effettuare traslochi, permettere ad altre maestranze di effettuare lavori, cominciare la manutenzione del pavimento, etc.

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.