



## FICHE TECHNIQUE

# AQUA TENAX SPORT

Fond bicomposant en phase aqueuse spécifique pour les parquets à usage sportif

### DESCRIPTION

Fond d'accrochage bicomposant en phase aqueuse caractérisé par son haut pouvoir isolant, son excellente couverture, sa facilité de ponçage et d'application sur les grandes surfaces. AQUA TENAX SPORT a été spécifiquement formulé pour garantir l'adhérence des espaces de couleur, des tracements et de la finition successive avec IDRO 2K SPORT sur des parquets préfinis, tout en minimisant le problème des reprises. AQUA TENAX SPORT est certifié pour l'application sur des surfaces sportives conformément à la norme européenne EN 14904:2006.



5 + 1 Lt



### DONNÉES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Rapport de catalyse (vol/vol)	5:1
Ponçage (heures)	après 12
Revernissage sans ponçage (heures)	après 3, avant 6
Pot - Life (heures)	2
Méthode d'application	Rouleau, pinceau
Consommation moyenne par couche (g/m <sup>2</sup> )	80/120
Adhérence (quadrillage)	100%
Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d'origine non ouvert, dans un lieu frais et à l'abri de l'humidité)	12
VOC calculé (g/litre)	85
Dilution max. consentie (Dir. 2004/42/CEE)	10% SOLUZIONE (régulateur de séchage)
Nettoyage outils	W-cleaner - Solvente di Lavaggio
Conditionnement standard (litres)	2x6

### APPLICATION

Les sols préfinis préexistants doivent être nettoyés de manière adéquate de tout produit d'entretien avec CLEAN-OIL (se reporter à la fiche technique spécifique). Poncer ensuite la surface avec un grain 120/150 pour la dégrossir et aspirer tous les résidus de ponçage. Après avoir bien agité le jerrican, mélanger le composant A avec le composant B de AQUA TENAX SPORT dans les proportions prescrites (5 :1) en agitant constamment pour éviter la formation de peaux ou grumeaux. En présence de ces impuretés, on conseille d'effectuer la filtration du produit avant l'emploi. Bien étendre au rouleau et/ou pinceau une couche de fond d'accrochage pour sols préexistants AQUA TENAX SPORT dans une quantité d'environ 80 (g/m<sup>2</sup>). Après environ 12 heures poncer avec un grain fin (de 180 et plus) et, si nécessaire, effectuer les tracements avec COLOR SPORT (se reporter à la fiche technique spécifique). Après 12 heures, après avoir poncé avec un grain fin (de 180 et plus) et/ou avec un pad abrasif, ou bien sans ponçage après 3/5 heures de l'application des tracements, procéder au cycle de vernissage avec IDRO 2K SPORT (se reporter à la fiche technique spécifique). Pour faciliter l'application du produit, il est possible de diluer, après avoir mélangé les deux composants, avec 5-10% de SOLUZIONE. Des dilutions supérieures pourraient occasionner la perte du pouvoir couvrant et de conséquence l'apparition d'inhomogénéité dans la finition.

### NOTES

De basses températures, une forte humidité et une faible circulation d'air peuvent conduire à des temps de séchage plus longs.

Ne pas remettre dans l'emballage d'éventuels résidus de produit!

Bien mélanger les deux composants dans un conteneur à fond plat.

Utiliser successivement les sacs appropriés fournis pour tremper le rouleau applicateur.

Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à 10°C et supérieure à 30°C.

Bien agiter avant l'emploi - Craint le Gel

Produit soumis aux restrictions prévues par la Dir.2004/42/CEE

Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d'une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l'utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l'aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.