



## FICHA TÉCNICA

# COLOR SPORT

Tratamiento bicomponente al agua pigmentado, específico para campos deportivos



5 + 0,5 Lt

1 + 0,1 Lt



### DESCRIPCIÓN

Tratamiento bicomponente al agua pigmentado, dotado de excelente cobertura, excelente dilatación y facilidad de aplicación. COLOR SPORT es un producto específico para el trazado de líneas y áreas de juego sobre pisos de madera destinados a uso deportivo, según cuanto previsto en la norma europea EN 14904:2006. Gracias a la posibilidad de obtenerlo en todas las tonalidades RAL resulta ideal para efectuar cualquier trazado, zona de campo coloreada y decoración en general.

### DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):

Relación de mezclado (vol/vol)	10:1
Libre de polvo (min)	25
Libre de huella (min)	40
Secado completo (horas)	12
Lijado (horas)	12
Nueva aplicación sin lijado (horas)	Después de 3, antes de 5
Método de aplicación	Rodillo, pincel
Consumo promedio por mano (g/m <sup>2</sup> )	90/100
Estabilidad y almacenamiento (en los contenedores originales no abiertos y conservados en lugares frescos y secos) (meses)	6
VOC calculado (g/lit)	130
Máx. dilución permitida (Dir.2004/42/CEE)	5% SOLUZIONE (regulador de secado)
Limpieza de las herramientas	W-Cleaner - ACQUA
Embalaje estándar (Lt)	1x5,5

### APLICACIÓN

#### PISOS NUEVOS:

Preparar adecuadamente la superficie y aplicar la primer mano de IDRO 2K SPORT, después del secado completo (véase la correspondiente ficha técnica) lijar toda la superficie con lija de grano fino (180 o mayor) y aspirar. Después de haber agitado cuidadosamente la lata que podría contener un cuerpo de fondo, mezclar el componente A con el componente B de COLOR SPORT en las proporciones prescritas (5:0.5), bajo agitación continua para evitar la formación de pieles o de grumos. Luego aplicar COLOR SPORT en la cantidad de 90/110 (g/m<sup>2</sup>) con pincel o rodillo de manera homogénea. Después de 3/5 horas a partir de la aplicación de COLOR SPORT sin lijar y/o después de 12 horas previo leve lijado con lija fina (180 o mayor) y/o pad abrasivo aplicar la segunda y eventual tercera mano de IDRO 2K SPORT (véase la correspondiente ficha técnica).

#### PISOS PRETERMINADOS EXISTENTES:

En el caso de pisos existentes limpiar adecuadamente la superficie por tratar de eventuales productos de mantenimiento con CLEAN-OIL (véase la correspondiente ficha técnica) luego lijar la superficie con lija 120/150 para hacerla más rugosa. Aspirar los residuos de lijado y aplicar una mano de fondo de fijación para pisos existentes AQUA TENAX SPORT (véase la correspondiente ficha técnica) en la cantidad de aproximadamente 80 (g/m<sup>2</sup>). Después de aproximadamente 12 horas lijar con lija fina (180 o mayor) y, después de haber agitado cuidadosamente la lata que podría contener un cuerpo de fondo y mezclado el componente A con el componente B de COLOR SPORT en las proporciones prescritas (5:0.5) bajo agitación continua para evitar la formación de pieles o grumos, aplicar COLOR SPORT en la cantidad de 90/110 (g/m<sup>2</sup>) con pincel o rodillo de manera homogénea. Después de 3/5 horas a partir de la aplicación de COLOR SPORT sin lijar y/o después de 12 horas previo leve lijado con lija fina (180 o mayor) y/o pad abrasivo proceder con el ciclo de barnizado con IDRO 2K SPORT (véase la correspondiente ficha técnica).

Es indispensable que los tratamientos efectuados con COLOR SPORT sean siempre protegidos con por lo menos una mano de IDRO 2K SPORT como terminación. Para facilitar la aplicación del producto es posible diluir, después de haber mezclado los dos componentes, con el 5% de SOLUZIONE. Mayores diluciones podrían causar la pérdida de poder de cobertura con la consiguiente aparición de no homogeneidades en la coloración final.

### NOTAS

¡No colocar nuevamente en el embalaje eventuales residuos de producto!  
No aplicar el producto por debajo de los 10°C y sobre los 30°C.  
Agitar bien antes del uso - Evitar la congelación.  
Producto sujeto a las restricciones previstas por la Dir.2004/42/CEE

Precauciones de seguridad. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto está clasificado y codificado conformemente a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las informaciones para el usuario están contenidas en la correspondiente ficha de seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben ser desechados de acuerdo con las disposiciones locales. VerMeister S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimientos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su empleo dado que las condiciones de aplicación quedan fuera de su control. Se aconseja verificar siempre la efectiva idoneidad del producto para el caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha técnica anterior.