



5 + 0,5 Lt

1 + 0,1 Lt



DESCRIZIONE

Trattamento bicomponente all'acqua pigmentato, dotato di eccellente copertura, ottima dilatazione e facilità di applicazione. COLOR SPORT è un prodotto specifico per la tracciatura di linee e aree di gioco su pavimenti in legno destinati ad un uso sportivo, secondo quanto previsto dalla norma europea EN 14904:2006. Grazie alla possibilità di averlo in tutte le tinte RAL risulta ideale per eseguire qualsiasi tracciatura, zona di campo colorata e decorazione in genere.

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Rapporto di miscelazione (vol/vol)	10:1
Fuori polvere (min)	25
Fuori impronta (min)	40
Essiccazione completa (ore)	12
Carteggiabilità (ore)	12
Sovraverniciabilità (ore)	Dopo 3, entro 5
Metodo di applicazione	Rullo, pennello
Consumo medio per mano (g/m ²)	90/110
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) (mesi)	6
VOC calcolato (g/l)	115
Max diluizione consentita (Dir.2004/42/CEE)	5% SOLUZIONE (regolatore di essiccazione)
Pulizia attrezzi	W-CLEANER/ACQUA
Confezione standard (Lt)	1x5,5

APPLICAZIONE

PAVIMENTAZIONI NUOVE:

Preparare adeguatamente la superficie ed applicare la prima mano di IDRO 2K SPORT, dopo la completa essiccazione (vedere relativa scheda tecnica) carteggiare tutta la superficie con retina a grana fine (da 180 in su) ed aspirare. Dopo averne agitato con cura la confezione che potrebbe avere del corpo di fondo miscelare il componente A con il componente B di COLOR SPORT nelle proporzioni prescritte (5:0.5) sotto agitazione continua per evitare la formazione di pelli o grumi. Applicare quindi COLOR SPORT in quantità di 90/110 (g/m²) con pennello o rullo in modo omogeneo. Dopo 3/5 ore dall'applicazione del COLOR SPORT senza carteggiare e/o dopo 12 ore previa leggera carteggiatura con retina a grana fine (da 180 in su) e/o pad abrasivo applicare il secondo e l'eventuale terzo strato di IDRO 2K SPORT (vedere relativa scheda tecnica).

PAVIMENTAZIONI PREFINITE PREESISTENTI:

Nel caso di pavimentazioni preesistenti ripulire adeguatamente la superficie da trattare da eventuali prodotti di manutenzione con CLEAN-OIL (vedere relativa scheda tecnica) quindi carteggiare la superficie con retina 120/150 per irruvidirla. Aspirare i residui di carteggiatura e stendere quindi una mano di fondo ancorante per pavimentazioni preesistenti AQUA TENAX SPORT (vedere relativa scheda tecnica) in quantità di circa 80 (g/m²). Dopo circa 12 ore carteggiare con rete fine (da 180 in su) e, dopo averne agitato con cura la confezione che potrebbe avere del corpo di fondo e miscelato il componente A con il componente B di COLOR SPORT nelle proporzioni prescritte (5:0.5) sotto agitazione continua per evitare la formazione di pelli o grumi, applicare COLOR SPORT in quantità di 90/110 (g/m²) con pennello o rullo in modo omogeneo. Dopo 3/5 ore dall'applicazione del COLOR SPORT senza carteggiare e/o dopo 12 ore previa leggera carteggiatura con retina a grana fine (da 180 in su) e/o pad abrasivo procedere con il ciclo di verniciatura con IDRO 2K SPORT (vedere relativa scheda tecnica).

È indispensabile che i trattamenti eseguiti con COLOR SPORT vengano sempre protetti con almeno una mano di IDRO 2K SPORT a finire. Per facilitare l'applicazione del prodotto è possibile diluire, dopo aver miscelato i due componenti, con il 5% di SOLUZIONE. Diluizioni maggiori potrebbero causare la perdita di potere coprente con conseguente comparsa di disomogeneità nella colorazione finale.

NOTE

Non rimettere nell'imballo eventuali avanzi di prodotto!
 Non applicare il prodotto al di sotto dei 10°C e sopra i 30°C.
 Agitare bene prima dell'uso - Teme il Gelo
 Prodotto soggetto alle restrizioni previste dalla Dir.2004/42/CEE

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.