

# Ceradura Hardwax-oil

Cera-óleo para o tratamento de pisos de madeira



3 L

**COBALT  
AND  
KETOXIMES  
FREE**

## DESCRIÇÃO

CERADURA HardWax-Oil é um especial tratamento de acabamento transparente para pisos de madeira. CERADURA HardWax-Oil é o perfeito equilíbrio de óleos e ceras naturais sabiamente dosados para conferir à madeira um tom quente, extremamente natural, mas de elevada resistência a riscos e manchas. A profundidade de penetração da CERADURA HardWax-Oil garante ao piso de madeira uma inigualável hidrorrepelência, sem, porém, alterar a sua normal e indispensável transpiração. Os pisos tratados com CERADURA HardWax-Oil se diferenciam pela facilidade de manutenção e retoque rápido (spot repair), no caso de pequenos defeitos e imperfeições.

O baixo impacto olfativo e a ausência de aditivos perigosos, como cobalto e cetoximas, garantem aos pisos tratados com CERADURA HardWax-Oil um elevado nível de conforto habitacional.

## DADOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-FÍSICAS a 20°C (valores indicativos)

|   |   |
|---|---|
| Pronto a lustrar (min)  | 5/10  |
| Entre demãos (horas)  | 6/8   |
| Trânsito leve (horas)   | 18/24   |
| Trânsito moderado (dias)  | 2/3   |
| Secagem completa (dias)   | 10/15   |
| Grau de brilho (gloss)  | 10  |
| Método de aplicação   | Rolo Hardwax de 8mm, trincha, almofada e espátula |
| Consumo médio por demão (g/m <sup>2</sup> )   | 30/50   |
| Estabilidade e estocagem (na embalagem original fechada em local fresco e seco) (meses) | 12  |
| Embalagem padrão (L)  | 3   |

## APLICAÇÃO

Lixe e calafete o piso com ligantes para massas à base de solvente da Vermeister, fazendo um lixamento final com fibra abrasiva de grão 120. Limpe e aspire a superfície a tratar e aplique CERADURA HardWax-Oil de maneira homogênea para evitar a formação de excessos de produto. Após cerca de 6/8 horas (condições ambientais críticas e pouca ventilação podem retardar a secagem, aumentando este tempo), aplique outra demão de CERADURA HardWax-Oil com o mesmo procedimento.

As superfícies tratadas estarão liberadas ao trânsito após 2/3 dias, mas atingem os máximos níveis de proteção após 10/15 dias da aplicação.

Aconselha-se, portanto, um uso moderado durante os primeiros dias após o tratamento e a não cobrir as superfícies tratadas com lonas, papelão, tapetes... etc.

## MANUTENÇÃO

A manutenção de pisos encerados/oleados deve ser efetuada exclusivamente com SOAP.OIL, CLEAN.OIL e OIL.CARE e somente após a secagem completa da cera/óleo de acabamento.

## NOTAS

Agite bem antes de usar.

ENTRE DEMÃOS: tempo de espera para a aplicação de outra demão.

TRÂNSITO LEVE: tempo de espera para permitir que mais pessoas caminhem sobre o piso.

TRÂNSITO MODERADO: tempo de espera para permitir uma moderada utilização do piso.

SECAGEM COMPLETA: tempo de espera para poder utilizar completamente o piso: por exemplo, fazer mudanças, realizar outros trabalhos, iniciar a manutenção do piso, etc.

Precauções de segurança: RESÍDUOS DE PRODUTO PODEM ORIGINAR FENÔMENOS DE AUTOCOMBUSTÃO. Os panos e demais utensílios impregnados de óleo devem ser imersos em água e deixados secar ao ar livre, em locais que não apresentem riscos de eventual propagação de chamas, antes de serem eliminados. Mantenha o produto bem fechado, em pé, em local fresco e afastado de fontes de calor. O produto foi classificado e codificado em conformidade com as diretivas CEE/normas sobre as substâncias perigosas. As informações para o usuário estão na ficha de segurança. As embalagens vazias ou com restos de produto seco devem ser eliminadas de acordo com as normas locais. A Vermeister S.p.A. garante que as informações fornecidas nesta ficha refletem o melhor da sua experiência e dos conhecimentos técnico-científicos adquiridos; todavia, não assume nenhuma responsabilidade pelos resultados obtidos com o uso do produto uma vez que as condições de aplicação estão fora de seu controle. Aconselha-se a verificar sempre a efetiva adequação do produto ao caso específico. A presente anula e substitui a ficha anterior.