

Ceradura Hardwax-oil

Olio cera per il trattamento di pavimenti in legno



3 Lt

**COBALT
AND
KETOXIMES
FREE**

DESCRIZIONE

CERADURA HardWax-Oil è un particolare trattamento di finitura trasparente per pavimenti in legno. CERADURA HardWax-Oil è il perfetto equilibrio di oli e cere naturali sapientemente dosati per dare all'elemento ligneo un tono caldo, estremamente naturale ma abbinato ad una elevata resistenza al graffio e alla macchiatura. La profondità di penetrazione di CERADURA HardWax-Oil garantisce alla pavimentazione in legno un'ineguagliabile idrorepellenza senza però alterarne la normale ed indispensabile traspirazione. I pavimenti trattati con CERADURA HardWax-Oil si distinguono per facilità di manutenzione e di "ritocco spot" nel caso di piccole imperfezioni da riparare.

Il basso impatto olfattivo e l'assenza di additivi pericolosi quali cobalto e chetossime garantiscono ai pavimenti trattati con CERADURA HardWax-Oil un alto livello di confort abitativo.

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Tempo di attesa per lucidatura (min)	5/10
Sovrapplicabilità (ore)	6/8
Pedonabilità leggera (ore)	18/24
Cauto utilizzo (giorni)	2/3
Indurimento completo (giorni)	10/15
Grado di brillantezza (gloss)	10
Metodo di applicazione	Rullo Hardwax 8mm, pennello, tampone e spatola
Consumo medio per mano (g/m ²)	30/50
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) mesi	12
Confezione standard (Lt)	3

APPLICAZIONE

Levigare, stuccare con leganti per la preparazione di stucchi a solvente Vermeister quindi preparare l'elemento ligneo avendo cura di passare come ultima grana una 120. Pulire e aspirare la superficie da trattare quindi applicare CERADURA HardWax-Oil in maniera omogenea lavorandolo per evitare la formazione di eccessi di prodotto. Dopo circa 6/8 ore (condizioni ambientali critiche e scarsa ventilazione possono ritardarne l'essiccazione facendo aumentare questa tempistica) applicare un altro strato di CERADURA HardWax-Oil con le stesse modalità.

Le superfici trattate sono pedonabili dopo 2/3 giorni ma raggiungono i massimi livelli di protezione dopo 10/15 giorni dall'applicazione.

Si consiglia pertanto un uso moderato dei pavimenti durante i primi giorni dal trattamento e di non coprire le superfici trattate con tappeti, cartoni, teli... etc.

MANUTENZIONE

La manutenzione dei pavimenti oliati deve essere effettuata esclusivamente con SOAP.OIL, CLEAN.OIL e OIL.CARE e deve avere inizio solo ad indurimento completo dell'olio di finitura.

NOTE

Agitare bene prima dell'uso.

SOVRAPPLICABILITA': tempo di attesa per la sovrapplicazione di un altro strato.

PEDONABILITA' LEGGERA: tempo di attesa per permettere a più persone di poter camminare sopra il pavimento.

CAUTO UTILIZZO: tempo di attesa per poter permettere un moderato utilizzo del pavimento.

INDURIMENTO COMPLETO: tempo di attesa per poter utilizzare completamente la pavimentazione: ad esempio effettuare traslochi, permettere ad altre maestranze di effettuare lavori, cominciare la manutenzione del pavimento, etc.

Precauzioni di sicurezza RESIDUI DI PRODOTTO POSSONO DARE ORIGINE A FENOMENI DI AUTOCOMBUSTIONE, i panni e tutti gli attrezzi impregnati d'olio vanno immersi in acqua e fatti asciugare all'aperto, in zone prive di rischi di eventuale propagazione delle fiamme prima di essere smaltiti. Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. Vermeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.