



1 Lt

**BESCHREIBUNG**

Farbstoff auf Basis von modifizierten Pflanzenölen für die Färbung von Holzfußböden, die im Innenbereich verlegt werden. Es ist leicht anwendbar und färbt den Holzfußboden einheitlich, dringt tief ein und hebt die Holzmaserung hervor. Eignet sich für alle Holzarten, aber liefert die besten Ergebnisse auf Hölzern mit breiter Maserung, wie Eiche, Lärche, Kastanie... und wird deshalb hierfür empfohlen. COLOR.OIL kann mit FIX.OIL, Lacken auf Wasserbasis oder PUR-Endbearbeitungen erneut lackiert werden. In verschiedenen Farbtönen verfügbar, die proportional untereinander gemischt werden können, um eine fast unendliche Farbpalette zu erhalten.

**TECHNISCHE DATEN** Physikalisch-chemische eigenschaften bei 20°C (richtwerte, keine festgelegten Daten):

Anwendungsmethode	Roller, Pinsel, Tupper
Durchschnittlicher Verbrauch pro Anstrich (g/m <sup>2</sup> )	30/50
Wartezeit zum Polieren (min)	5/10
Wartezeit vor der Ueberlackierung mit Fixiermittel, ohne zu schleifen	min. 16 Stunden
Stabilität und Lagerung (in ungeöffneten Originalbehältern an einem kühlen und trockenen Ort gelagert) (Monate)	12
Standardpackung (l)	1
Confezione standard (Lt)	1

**ANWENDUNG**

Den Fußboden durch Schleifen, Verspachteln mit Vermeister-Produkten und Schmirgeln vorbereiten. Dann alle Staubreste durch Absaugen und mit einem antistatischen Tuch entfernen. Die Schleif- und Schmirgelvorgänge müssen besonders sorgfältig ausgeführt werden, weil jede Imperfektion vom Farbstoff hervorgehoben wird. COLOR.OIL mithilfe eines Tupfers, Wischwiesels, einer Gummispatel, eines Rollers mit Kurzhaar (schwarzer Roller – 2/4 mm) oder eines Pinsels auf dem Fußboden auftragen. Mit einem weichen, nicht fasernden, trockenen Tuch gleichmäßig verteilen. Dabei darauf achten, nicht zu viel Produkt aufzutragen. Nach 5/10 Minuten mit Einscheibenmaschine mit weißer oder beiger Scheibe aufpolieren. Übermäßige Wartezeiten können den Poliervorgang erschweren. Wenn große Mengen Produkt aufgetragen wurden, kann es notwendig sein, unter der Scheibe der Einscheibenmaschine ein saugfähiges Tuch unterzulegen, um die gleichmäßige Verteilung zu erleichtern. Wenn COLOR.OIL mit Roller oder Pinsel aufgetragen wurde, so muss man einen sehr saugfähigen Lappen verwenden und ihn einigermaßen häufig austauschen, d. h. circa alle 5 – 10 qm, weil er nicht mehr dazu in der Lage sein könnte, übermäßiges Produkt zu entfernen, wenn er sich zu sehr durchtränkt. COLOR.OIL kann auch direkt mit der Poliermaschine mittels grauer Filzscheibe aufgetragen werden. Hierbei werden kleine Produktmengen in die Mitte der Filzscheibe darübergelassen, die bis zu deren homogenen Verteilung auf der Holzoberfläche einmassiert werden. Die Färbung kann durch das gleichartige Auftragen einer zweiten Schicht COLOR.OIL nach 3-4 Stunden intensiviert werden. Im Falle von Endbearbeitungen mit FIX.OIL kann man ebenfalls 10/20% COLOR.OIL hinzufügen. Um weniger intensive Farben zu erhalten, COLOR.OIL mit DILUENTE PLUS (VERDÜNNUNGSMITTEL PLUS; max. 10%) schneiden.

**ENDBEARBEITUNGSSCHRITT MIT ÖL UND/ODER WACHS**

Nach mindestens 16/24 Stunden das Fixiermittel FIX.OIL ohne schmirgeln. Hierzu die in den entsprechenden Datenblättern angegebenen Hinweise sehr genau befolgen.

**ENDBEARBEITUNG WASSERZYKLUS**

**FARBEN (NICHT WEISS UND GRAU)**

Nach mindestens 16 Stunden die Grundierung auf Wasserbasis AQUA TENAX auftragen, ohne schmirgeln. Nach 12 Stunden leicht die Grundierung schmirgeln und eine Schicht Endbearbeitung auf Wasserbasis (Produktlinie IDRO 2K) auftragen.

**WEISS UND GRAU**

Nach mindestens 24 Stunden die Grundierung V15 auftragen, ohne schmirgeln. Nach 1 Stunde leicht die Grundierung mit Schleifilz oder besonders feinem Schleifgitter schmirgeln und eine Schicht Endbearbeitung auf Wasserbasis (Produktlinie IDRO 2K) auftragen.

**ENDBEARBEITUNG LÖSUNGSMITTELZYKLUS (NICHT WEISS UND GRAU)**

Nach mindestens 16 Stunden eine erste Schicht OIL PLUS auftragen. Nach 24 Stunden leicht schmirgeln und mit einer eventuellen zweiten Schicht des gleichen Produkts fortschreiten.

**ANMERKUNGEN**

Während des gesamten abschließenden Zyklus immer vorher Tests durchführen, um sicherzustellen, das gewünschte Ergebnis zu erzielen und andere Färbungen mit den verschiedenen eingesetzten Produkten auszuschließen. MIT HILFE EINER SPACHEL VOR UND WÄHREND DER VERWENDUNG GUT DURCHRÜHREN.

Sicherheitshinweise. PRODUKTRESTE KÖNNEN ZU SELBSTENTZÜNDUNG FÜHREN. Tücher und alle mit Öl imprägnierten Werkzeuge müssen in Wasser getaucht werden und im Freien in Bereichen trocknen, wo keine Gefahr besteht, Flammen zu verbreiten, bevor sie entsorgt werden. Bewahren Sie das Produkt in einem dicht geschlossenen, aufrecht stehenden Behälter an einem kühlen Ort, fern von Wärmequellen auf. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien / Gefahrstoffverordnung klassifiziert und gekennzeichnet. Die Benutzerinformationen sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt enthalten. Leere Behälter oder Behälter mit leichten Spuren von getrocknetem Produkt müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. VerMeister S.p.A. garantiert, dass die Informationen des vorliegenden Datenblatts laut seinen besten Erfahrungen und technisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen geliefert werden. Allerdings kann das Unternehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die mit diesen Produkten erreicht werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, immer die Eignung des Produktes im spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.