FICHE TECHNIQUE

DECK.OIL

Huile de protection pour usage externe

3 Lt

DESCRIPTION

Cette huile de protection à base végétale, qui résulte de la composition équilibrée de diverses huiles (de lin, de bois, etc.), a été spécifiquement étudiée pour usage externe. DECK.OIL exalte les caractères de souplesse et chaleur mettant particulièrement en évidence les veines du bois.
Ses caractéristiques principales sont:
- profonde pénétration dans le bois;
- rénovation facile: ne nécessite pas de ponçage;
- protection contre les rayons UV;
- prévient le grisage en maintenant intact la coloration naturelle de l'essence.;
- protège le bois contre l'eau;
- convient à tous les parquets et matériaux en bois qui se trouvent à l'intérieur comme à l'extérieur.

DONNÉES TECHNIQUES CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)	
Méthode d'application	Rouleau, Pinceau, Tampon
Consommation moyenne par couche (g/m^2)	40/80
Temps d'attente pour le lustrage (minutes)	5/10
Circulation après (heures)	16
Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d'origine, non ouvert, dans un lieu frais et sec) (mois)	12
Conditionnement standard (L)	3

APPLICATION

Préparer le bois en utilisant un abrasif à grain 120. Appliquer le produit avec un rouleau, pinceau ou tampon en coton. Après traitement avec DECK RESET, donc sur du bois brut, appliquer une première couche d'une quantité d'environ 50-80 g/m^2 pour arriver à saturation complète jusqu'à ce que le bois ne reçoit plus de produit. Après 5/10 minutes, si l'on veut et en cas d'effet non homogène brillant/mat, lustrer avec une serpillère douce ou avec une monobrosse (disque blanc ou beige) pour éliminer d' éventuels excès. Si nécessaire, en cas d'absorption complète et rapide, pour donner une plus grande protection au parquet, appliquer dans les 3 jours qui suivent une deuxième couche de DECK.OIL, mais en quantité inférieure (environ 40/50 g/m^2) et en éliminant d' éventuels excès de produit, avec les mêmes modalités que celles indiquées précédemment..
La durée de ce traitement varie beaucoup en fonction du lieu d'exposition et de l'intensité du piétinement. En effet, des parquets exposés à l'action de la salinité et du rayonnement solaire intense devront être rénovés plus fréquemment. Des excès de produit pourraient provoquer des résidus collants et une plus faible durée du traitement.

ENTRETIEN

L'entretien courant d'un parquet protégé avec DECK.OIL prévoit 3 phases :
- dépoussiérage avec un balai à franges ou un aspirateur;
- nettoyage avec SOAP.OIL
- application de la protection OIL.CARE

A intervalles variables, en fonction de l'exposition du parquet (à titre indicatif tous les 3-6 mois) appliquer une couche de DECK.OIL en respectant les mêmes modalités que celles décrites précédemment. L'entretien avec DECK.OIL ne nécessite pas de ponçage.
On peut marcher sur les surfaces traitées après 16 heures.

NOTES

Bien agiter avant l'emploi.

Précautions de sécurité. DES RESIDUS DE PRODUIT PEUVENT PROVOQUER DES PHENOMENES D'AUTOCOMBUSTION, tous les chiffons et tous les outils imprégnés d'huile doivent être trempés dans l'eau et séchés en plein air dans des zones sans risque de propagation de flammes avant leur élimination. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d'une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l'utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur.
VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l'aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.

VERMEISTER SOLUTIONS FOR WOOD FLOORS

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY
Tel: +39 035 4428190 - Fax: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com
Certification du système de gestion de la qualité conforme à la norme UNI EN ISO 9001:2008, Certifiée par Certiquality n.2606

Octobre 2014