

# DECK.OIL GS | DECK.OIL GS COLOR

Höchstleistung-Schutz-Öl für alle Holzterassen im Außenbereich

## BESCHREIBUNG

DECK OIL GS setzt sich zusammen aus einer sehr genauen Auswahl verschiedener, perfekt aufeinander abgestimmten, natürlichen Ölen und Wachsen. DECK OIL GS schützt und pflegt hervorragend aller Holzarten im Außenbereich. DECK OIL GS ist in transparenter oder farbiger Version erhältlich (DECK OIL GS COLOR – siehe Vermeister-Farbpalette), es schützt das Holz vor allen Umwelteinflüssen und insbesondere vor Sonneneinstrahlung. Das Holz behält dabei stets seine natürliche Atmung bei. Das tiefe Eindringen ins Holz, die leichte Anwendung (Kein Zwischenschleif notwendig!) sowie die außerordentliche Wasser- und UV-Strahlungsbeständigkeit machen DECK OIL GS zum idealen Produkt für die Behandlung von jeglichem Holzwerkstück im Außenbereich.



3 Lt



3 Lt

## TECHNISCHE DATEN Physikalisch-chemische eigenschaften bei 20°C (richtwerte, keine festgelegten Daten):

Anwendungsmethode	Roller, Pinsel, Tupfer, Spatel, Einscheibenmaschine
Wartezeit bis zum Polieren (Min.)	5/15
Auftragbarkeit der nächsten Schicht (Stunden)	12/24
Leichte Begehbarkeit (Std.)	24/48
Vorsichtige Nutzung (Tage)	3/5
Vollständiges Aushärten (Tage)	10/15
Durchschnittlicher Verbrauch pro Schicht (g/m <sup>2</sup> )	40/100
Stabilität und Lagerung (in nicht geöffneten Originalbehältern, die an einem frischen und trockenen Standort aufbewahrt werden) (Monate)	12
Reinigung der Werkzeuge	DILUENTE PLUS
Standard-Packung (l)	3

## ANWENDUNG

Zur Optimierung der Anwendung des Öls (transparent oder gefärbt) muss die Vorbereitung der Unterlage besonders sorgfältig ausgeführt werden. Hierbei muss jegliche Spur eventueller vorheriger Endbehandlungen (fremd zu Deck Oil GS) entfernt werden und für den letzten Schleifgang muss ein Schleifmittel mit der Körnung 100/120 verwendet werden. Danach jede Spur von Staub und/oder Unreinheiten absaugen und mit dem Auftragen von farbigem oder transparentem DECK OIL GS mit Roller (mit schwarzem Kurzhaar), Pinsel, Tuch oder Spachtel in dünner und gleichmäßiger Schicht fortfahren. Dabei besonders darauf achten, die eventuell übermäßigen Produktreste mittels Verwischtechnik oder, alternativ dazu, nach circa 5/15 Minuten, mittels Polierung mit Einscheibenmaschine und weißer oder beiger Pad entfernen. (Übermäßige Wartezeiten können den Poliervorgang erschweren. Große Produktmengen verlangen ein aufsaugendes Tuch unter der Scheibe, um überflüssiges Material wegzunehmen). Das Polieren mit Einscheibenmaschine mit weißer oder beiger Pad hilft sehr das Eindringen von DECK OIL GS ins Holz zu unterstützen, und dabei wird auch die Trocknung beschleunigt. Wenn DECK.OIL GS COLOR als erste Schicht aufgetragen wird, empfiehlt sich immer, danach das Schutzmittel DECK.OIL GS in der neutralen Version aufzutragen.

Alte ergraute Terrassen können vor der Behandlung vorsorglich mit DECK RESET gereinigt werden (siehe entsprechendes Technisches Datenblatt). Eine Vorbehandlung mit Deck Reset hilft auch bei allen besonderen Holzarten voller Öle und/oder natürlicher Fettsubstanzen, die die Trocknung von DECK OIL GS negativ beeinträchtigen könnten (z. B.: IPE, LAPACHO). In diesem Fall, empfehlen wir das Auftragen einer reichhaltigen, ersten Schicht von DECK OIL GS: Circa 70/100 (g/m<sup>2</sup>) bis zur vollständigen Sättigung der Holzpore (das überschüssige Produkt wie oben angegeben entfernen). Im Abstand von 12/24 Stunden kann man eine zweite Schicht auftragen.

Bitte beachten Sie, dass die Haltbarkeit der Behandlung stark variiert je nach Ortslage, Wetterbedingungen und Begehungsfrequenz.

Insbesondere die Behandlung von Holzterrassen und/oder Holzoberflächen, die der Wirkung von Meersalz und intensiver Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind, wird öfters erneuert werden müssen.

Überschüssige Produktmengen könnten zu Klebrigkeit und geringer Haltbarkeit der Behandlung führen.

## PFLEGE

Die Pflege der geölten Holzoberfläche mit DECK OIL GS muss ausschließlich mit SOAP OIL, CLEAN OIL und OIL CARE erfolgen und darf erst nach vollständigem Aushärten der letzten Schicht des aufgetragenen Öls beginnen. In unterschiedlichen Abständen, je nach der Lage der Holzterrasse (etwa alle 3 bis 6 Monate), eine Schicht DECK OIL GS nach den gleichen, vorher beschriebenen Modalitäten auftragen.

## ANMERKUNGEN

Die behandelten Flächen sind bereits nach 2/3 Tagen begehbar, erreichen allerdings die höchsten Schutzgrade 10/15 Tage nach der Applikation. Deshalb empfiehlt es sich, sie nicht (auch nicht mit Wasser) abzuwischen und die geölten Flächen vor dieser Frist nicht mit Teppichen, Kartons oder Tüchern abzudecken.

Vor Gebrauch gut schütteln.

**AUFTRAGBARKEIT DER NÄCHSTEN SCHICHT:** beachten Sie die Wartezeit für die Auftragbarkeit einer weiteren Schicht.

**LEICHTE BEGEHBARKEIT:** Wartezeit, bis mehrere Personen die Holzoberfläche betreten können.

**VORSICHTIGE NUTZUNG:** Wartezeit, bis eine mäßige Verwendung des Fußbodens möglich ist.

**VOLLSTÄNDIGE AUSHÄRTUNG:** Wartezeit, bis der Fußboden vollständig verwendet werden kann z.B.I für Umzüge, um anderen Arbeitern die Ausführung von Arbeiten zu erlauben, mit der Pflege des Fußbodens zu beginnen, usw.

Sicherheitshinweise. PRODUKTRESTE KÖNNEN ZU SELBSTENTZÜNDUNG FÜHREN. Tücher und alle mit Öl imprägnierten Werkzeuge müssen in Wasser getaucht werden und im Freien in Bereichen trocknen, wo keine Gefahr besteht, Flammen zu verbreiten, bevor sie entsorgt werden. Bewahren Sie das Produkt in einem dicht geschlossenen, aufrecht stehenden Behälter an einem kühlen Ort, fern von Wärmequellen auf. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien / Gefahrstoffverordnung klassifiziert und gekennzeichnet. Die Benutzerinformationen sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt enthalten. Leere Behälter oder Behälter mit leichten Spuren von getrocknetem Produkt müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Vermeister S.p.A. garantiert, dass die Informationen des vorliegenden Datenblatts laut seinen besten Erfahrungen und technisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen geliefert werden. Allerdings kann das Unternehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die mit diesen Produkten erreicht werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, immer die Eignung des Produktes im spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

**VERMEISTER SpA** - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY

Tel: +39 035 4428190 - Fax: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com

Unternehmen mit Qualitätssystem UNI EN ISO 9001:2008 – Zertifiziert von Certiquality Nr.2606