

DECK.OIL GS | DECK.OIL GS COLOR

Aceite protector de altísimas prestaciones para exteriores

DESCRIPCIÓN

Protector de altísimas prestaciones de base vegetal, DECK OIL GS nace de una cuidadosa selección de varios aceites y ceras naturales, perfectamente equilibrados y estudiados para ser aplicados al exterior. DECK OIL GS, en versión neutra o de color (DECK OIL GS COLOR – véase la paleta de colores Vermeister), protege la madera de los agentes atmosféricos y especialmente de la irradiación solar pero dejando inalterada su transpiración natural. La profunda penetración en la madera, la facilidad con la que se aplica y se quita sin lijados intermedios, la excepcional resistencia a los rayos UV hacen que DECK OIL GS sea el producto ideal para el tratamiento de cualquier objeto de madera colocado en el exterior.



3 Lt



3 Lt

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):

| | |
|---|--|
| Método de aplicación | Rodillo, pincel, tampón, espátula, monocepillo |
| Tiempo de espera para el lustrado (mín) | 5/15 |
| Nueva aplicación (horas) | 12/24 |
| Transitabilidad liviana (horas) | 24/48 |
| Uso moderado (días) | 3/5 |
| Endurecimiento completo (días) | 10/15 |
| Consumo medio por mano (g/m ²) | 40/100 |
| Estabilidad y almacenaje (en envases originales no abiertos conservados en lugar fresco y seco) (meses) | 12 |
| Limpieza de las herramientas | DILUENTE PLUS |
| Envase estándar (l) | 3 |

APLICACIÓN

Para optimizar la aplicación de los aceites, con o sin color, el soporte tendrá que ser preparado con mucho cuidado, eliminando el mínimo rastro de eventuales tratamientos de productos anteriores y pasando como último abrasivo un grano 100/120. A continuación aspirar todos los restos de polvo y/o impurezas y aplicar una capa sutil y homogénea de DECK OIL GS, con o sin color, con rodillo (negro de pelo corto), pincel, tampón, espátula o esparcidor de cera teniendo mucho cuidado de eliminar con un paño eventuales excesos de producto, o si no pasados entre 5/15 minutos lustrar con monocepillo de disco blanco o beis (tiempos de espera excesivos pueden causar dificultad de lustrado; grandes cantidades de producto necesitan ser trabajadas con un paño absorbente colocado debajo del disco para quitar el exceso). La fase de lustrado con monocepillo y disco blanco o beis facilita notablemente la penetración de DECK OIL GS en la madera acelerando el secado. En el caso en que DECK.OIL GS COLOR se aplique como primera capa se aconseja siempre extender sucesivamente la protección DECK.OIL GS en la versión neutra.

Suelos viejos que ya se han puesto grises y también algunas especies de madera que contienen aceites y/o sustancias grasas naturales que podrían ralentizar el secado de DECK OIL GS (por ej.: IPE, LAPACHO), pueden ser limpiadas previamente con DECK RESET (véase la ficha técnica relativa) antes de ser tratadas; si se efectuara esta operación preliminar sería aconsejable aplicar a continuación una capa abundante de DECK OIL GS: alrededor de 70/100 (g/m²) hasta obtener una saturación completa del poro de la madera, eliminando siempre los excesos de producto como se ha explicado más arriba. Al cabo de 12/24 horas ya se puede aplicar la segunda capa.

La duración de este tratamiento varía mucho según el lugar de exposición y la intensidad del tránsito.

Especialmente a los suelos expuestos a la acción del aire salado y a una intensa irradiación solar habrá que reponerles la capa protectora con mayor frecuencia.

Cantidades excesivas de producto podrían causar fenómenos de pegajosidad y escasa duración del tratamiento.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento de los suelos aceitados con DECK OIL GS tiene que ser realizado exclusivamente con SOAP OIL, CLEAN OIL y OIL.CARE y se debe iniciar solamente después del endurecimiento completo de la última capa de aceite aplicada. A intervalos variables, según la exposición del suelo (alrededor de 3 a 6 meses), aplicar una capa de DECK OIL GS siguiendo los mismos pasos descritos anteriormente.

NOTAS

Las superficies son transitables ya a los 2 o 3 días pero alcanzan los máximos niveles de protección a los 10/15 días. Por lo tanto se aconseja no lavar (ni siquiera con agua) y no cubrir con alfombras, cartones o telas las superficies aceitadas antes de que este plazo llegue a su fin.

Agitar bien antes de usar.

NUEVA APLICACIÓN: tiempo de espera para volver a aplicar otra capa.

TRANSITABILIDAD LIVIANA: tiempo de espera para permitir a las personas caminar sobre el pavimento.

USO MODERADO: tiempo de espera para poder permitir un uso moderado del piso.

ENDURECIMIENTO COMPLETO: tiempo de espera para poder utilizar el pavimento completamente, por ejemplo: efectuar mudanzas, permitir a otros gremios realizar trabajos, empezar el mantenimiento del piso, etc.

Precauciones de seguridad. RESIDUOS DE PRODUCTO PUEDEN DAR ORIGEN A FENÓMENOS DE AUTOCOMBUSTIÓN, los paños y todas las herramientas impregnadas de aceite se deben sumergir en agua y dejar secar al aire libre, en zonas exentas de riesgos de eventual propagación de las llamas antes de ser desechados. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto está clasificado y codificado conformemente a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las informaciones para el usuario están contenidas en la correspondiente ficha de seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben ser desechados de acuerdo con las disposiciones locales. Vermeister S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimientos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su empleo dado que las condiciones de aplicación quedan fuera de su control. Se aconseja verificar siempre la efectiva idoneidad del producto para el caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha técnica anterior.

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY

Tel: +39 035 4428190 - Fax: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com

Empresa con sistema de calidad UNI EN ISO 9001:2008 - Certificado de Certiquality n.2606