

# DECK.OIL GS | DECK.OIL GS COLOR

Óleo protetor de alto rendimento para madeiras de exterior



3 Lt



3 Lt

## DESCRIÇÃO

Óleo protetor à base de vegetais, de excelente desempenho e alto rendimento, DECK OIL GS nasce de uma esmerada seleção de vários óleos e ceras naturais, perfeitamente equilibrados e estudados para madeiras de exterior. DECK OIL GS, na versão neutra ou colorida (DECK OIL GS COLOR – ver cartela de cores Vermeister), protege a madeira dos agentes atmosféricos e em particular da radiação solar, mantendo, porém, inalterada a sua natural transpiração. A profunda penetração nos poros da madeira, a facilidade de aplicação e de restauração sem necessidade de lixamentos intermédios, a excepcional resistência à água e aos raios UV fazem do DECK OIL GS o produto perfeito para o tratamento de qualquer superfície de madeira de exterior.

## DADOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-FÍSICAS a 20°C (valores indicativos)

Método de aplicação	Rolo, trincha, almofada, espátula, enceradeira
Pronto a lustrar (min)	5/15
Entre demãos (horas)	12/24
Trânsito leve (horas)	24/48
Trânsito moderado (dias)	3/5
Secagem completa (dias)	10/15
Consumo médio por demão (g/m <sup>2</sup> )	40/100
Estabilidade e estocagem (na embalagem original fechada em local fresco e seco) (meses)	12
Limpeza dos utensílios	DILUENTE PLUS
Embalagem padrão (L)	3

## APLICAÇÃO

Para uma melhor aplicação do óleo, pigmentado e não, a preparação do substrato deve ser feita com especial cuidado, eliminando qualquer vestígio de eventuais tratamentos de acabamento anteriores, usando como último abrasivo um grão 100/120. Aspire todo o pó e/ou impurezas e aplique DECK OIL GS, pigmentado e não, com rolo de pintura (preto de pelo baixo), trincha, almofada, espátula ou rodo mop, passando uma demão fina e homogênea com o cuidado de eliminar eventuais excessos de produto com um pano ou, em alternativa, depois de uns 5/15 minutos, passando uma enceradeira com disco branco ou bege (tempos de espera excessivos podem dificultar o lustro, elevadas quantidades de produto necessitam de um pano absorvente colocado por baixo do disco para a remoção dos excessos). A fase de lustro com enceradeira equipada com disco branco ou bege favorece notavelmente a penetração do DECK OIL GS nos poros da madeira, acelerando a secagem.

No caso de aplicação com uma demão de DECK.OIL GS COLOR, convém passar uma demão de proteção com DECK.OIL GS na versão neutra.

Superfícies velhas acinzentadas ou encardidas e certas espécies de madeira, ricas de óleos e/ou substâncias gordurosas naturais, que poderiam comprometer a secagem do DECK OIL GS (ex: IPÊ LAPACHO), podem ser previamente limpas com DECK RESET (ver ficha técnica) antes de serem tratadas; se for feita esta operação preliminar, aconselhamos a aplicar uma primeira demão abundante de DECK OIL GS: cerca de 70/100 (g/m<sup>2</sup>) até à completa saturação do poro da madeira, eliminando os excessos de produto, como descrito acima. Após 12/24 horas, é possível aplicar a segunda demão.

A duração deste tratamento varia muito em função do local de exposição e da intensidade do trânsito.

Em particular, pisos expostos à ação da salsugem e à intensa radiação solar requerem mais frequentes intervenções de restauração da camada de proteção.

Excessos de produto podem causar pegajosidade e breve durabilidade do tratamento.

## MANUTENÇÃO

A manutenção dos pisos oleados com DECK OIL GS deve ser efetuada exclusivamente com SOAP OIL, CLEAN OIL e OIL CARE e só depois da secagem completa da última demão de óleo aplicada. A intervalos variáveis, em função da exposição do piso (indicativamente de 3 a 6 meses), aplique uma demão de DECK OIL GS seguindo o mesmo procedimento descrito acima.

## NOTAS

As superfícies podem ser liberadas ao trânsito já partir de 2/3 dias, mas atingem o máximo nível de proteção após 10/15 dias. Aconselha-se, portanto, a não lavar (nem só com água) e a não cobrir as superfícies oleadas com lonas, cartões ou tapetes antes deste prazo.

Agite bem antes de usar.

ENTRE DEMÃOS: tempo de espera para a aplicação de outra demão.

TRÂNSITO LEVE: tempo de espera para permitir que mais pessoas caminhem sobre o piso.

TRÂNSITO MODERADO: tempo de espera para permitir uma moderada utilização do piso.

SECAGEM COMPLETA: tempo de espera para poder utilizar completamente o piso: por exemplo, fazer mudanças, realizar outros trabalhos, iniciar a manutenção do piso, etc.

Precauções de segurança: RESÍDUOS DE PRODUTO PODEM ORIGINAR FENÔMENOS DE AUTOCOMBUSTÃO. Os panos e demais utensílios impregnados de óleo devem ser imersos em água e deixados secar ao ar livre, em locais que não apresentem riscos de eventual propagação de chamas, antes de serem eliminados. Mantenha o produto bem fechado, em pé, em local fresco e afastado de fontes de calor. O produto foi classificado e codificado em conformidade com as diretivas CEE/normas sobre as substâncias perigosas. As informações para o usuário estão na ficha de segurança. As embalagens vazias ou com restos de produto seco devem ser eliminadas de acordo com as normas locais. A Vermeister S.p.A. garante que as informações fornecidas nesta ficha refletem o melhor da sua experiência e dos conhecimentos técnico-científicos adquiridos; todavia, não assume nenhuma responsabilidade pelos resultados obtidos com o uso do produto uma vez que as condições de aplicação estão fora de seu controle. Aconselha-se a verificar sempre a efetiva adequação do produto ao caso específico. A presente anula e substitui a ficha anterior.

**VERMEISTER SpA** - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY

Tel: +39 035 4428190 - Fax: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com

Empresa com sistema de qualidade UNI EN ISO 9001:2008 – Certificado por Certiquality n.2606