



SCHEDA TECNICA

ZERO DECK

Acqua-olio eco-compatibile per esterni ad alte prestazioni



5 Lt



DESCRIZIONE

Prodotto all'acqua eco-compatibile ad alte prestazioni specificamente studiato per uso in esterni. ZERO DECK esalta i caratteri di morbidezza ravvivando la tonalità del legno. Formulato con materie prime rinnovabili ed esente da indurenti a base di metalli pesanti, non dà origine a fenomeni di autocombustione come gli oli tradizionali.

Le sue principali caratteristiche sono:

- Basso impatto ambientale
- Esente da etichettatura di rischio
- maggiore copertura rispetto ad un prodotto tradizionale
- ottima tonalizzazione
- maggiore penetrazione nel legno rispetto a un prodotto a solvente
- protezione contro i raggi UV
- previene l'ingrignimento mantenendo inalterata la colorazione dell'essenza nel tempo
- ottima idrorepellenza
- idoneo per pavimenti e manufatti in legno sia in esterni che in interni.

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Metodo di applicazione	Rullo, Pennello, Tampone
Consumo medio per mano (g/m ²)	50/90
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) (mesi)	12
Attesa per eventuale 2 ^a mano (ore)	Dopo 6, entro 24
Confezione standard (Lt)	5

APPLICAZIONE

Preparare il legno utilizzando come ultima grana una carta fine da 120/150. Applicare il prodotto con rullo, pennello o tampone di cotone. In prima mano specialmente dopo trattamento con DECK RESET, quindi su legno grezzo, applicare una quantità tale (circa 50-90 g/mq) da arrivare a completa saturazione (il legno non riceve più prodotto e risulta completamente impregnato). Dopo 3/5 minuti, se lo si desidera ed in caso di effetto disomogeneo lucido/opaco, stracciare manualmente con panno morbido per distribuire e rimuovere gli eventuali eccessi. Se necessario, in caso di completo e rapido assorbimento, per dare una maggiore protezione al pavimento, applicare dopo 6 ore ed entro 1 giorno, senza carteggiatura, un secondo strato di ZERO DECK, avendo cura di dosare un quantitativo minore (circa 50-60g/mq) e di rimuovere eventuali eccessi di prodotto. La durata di questo trattamento varia molto in funzione del luogo di esposizione e dell'intensità del calpestio. In particolare repavimentiesposti all'azione della salsedinee dell'intenso irraggiamento solare avranno bisogno di più frequenti interventi di ripristino dello strato protettivo. Eccessi di prodotto potrebbero causare una brillantezza disomogenea.

MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di un pavimento protetto con ZERO DECK prevede tre fasi:

- spolveratura con scopa a frange o con aspirapolvere;
- lavaggio con SOAP.OIL
- applicazione del protettivo OIL.CARE

Ad intervalli variabili in funzione dell'esposizione del pavimento (indicativamente da 3-6 mesi) applicare uno strato di ZERO DECK seguendo le stesse modalità descritte in precedenza.

Le superfici saranno di nuovo calpestabili dopo 24 ore.

NOTE

Agitare bene prima dell'uso.

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.